

ADIFLEX

C2T segons EN12.004 amb **FIX-PORCELANICO FLEX**

Làtex per millorar la FLEXIBILITAT, adhesió i impermeabilitat dels ciments cola.



Blanc

CARACTERÍSTIQUES DESTACADES

- ADIFLEX** és un compost líquid format per polímers en dispersió aquosa que, barrejat amb adhesius hidràulics i els seus compostos, millora la seva flexibilitat, adhesió i resistències a la compressió i tracció.
- S'usa sempre com a substitutiu de l'AIGUA al pastat amb ciments-cola.
- Compatible amb qualsevol ciment-cua de **FIXCER** o de la competència.
- Fàcil de usar.

CAMPS D'APLICACIÓ

- Adequat per a les sol·licitacions més exigents.
- Col·locació de ceràmica, mosaics de tota mena, marbres o pissarres, fins i tot de grans formats, en paviments i revestiments, tant en interiors com exteriors.
- Ideal en instal·lacions de calefacció encastades, o sobre sistemes de refrigeració.
- Ideal en façanes, balcons, terrasses i zones exposades a moviments de contracció-dilatació o sotmesos a vibracions.
- Ideal sobre parets de formigó prefabricat.

COM S'APLICA

PREPARACIÓ DEL SUPORT

Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i greixos, i estaran perfectament fraguats. Els suports molt absorbents o exposats al sol en èpoques càlides, els humitejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la barreja.

PREPARACIÓ I APLICACIÓ DE LA MESCLA

- Mesclar 5 - 6 L d'aigua per sac de 25 kg de **FIXSET GEL**.
- Usar mesclador elèctric a baix n° de r.p.m., per evitar la formació de grumolls.
- Deixeu 2 minuts de repòs i remescleu, per tenir la pasta llesta per al seu ús.
- Usar preferentment una llana dentada, de mida de dents afi.
- No cal humitejar les rajoles abans de col·locar-les.
- Exercir la suficient pressió per assegurar un contacte mínim del 80%.
- En façanes i per enganxar peces de més de 30x30 cm, o de més de 40 kg/m² utilitzar també un ancoratge metàl·lic afi.
- Protegir el paviment acabat de col·locar de la calor excessiva, gelades, pluja,... almenys durant 24 hores després de la seva col·locació.

DADES TÈCNIQUES

Densitat	1,0 g/cm³
Aigua de la mescla amb FIX-PORCELANICO	5,5 L / sac de 25 kg
Densitat de la pasta amb FIX-PORCELANICO	1,5 g/cm³
Temperatura d'aplicació	+5°C a +35°C
Temps per retocs	45 minuts
Temps pel rejuntat	24 hores
Transitable a les	48 hores
Gruix de la capa	< 10 mm
Adherència inicial	≥ 1,0 N/mm²
Adherència després immersió	≥ 1,0 N/mm²
Adherència després calor	≥ 1,0 N/mm²
Adherència després gel-desgel	≥ 1,0 N/mm²
Adherència temps obert	≥ 0,5 N/mm² a 20 min
Lliscament	< 0,5 mm
Consum per enganxar peces de gran format	0,8 L/m² d' ADIFLEX 4,0 kg/m² de FIX-PORCELANICO
Caducitat estimada	18 mesos
Presentació	5 L i 25 L

