

FIXADUR

R2 T segons la norma EN12.004

Adhesiu de poliuretà d'EXTRAORDINÀRIA ad-herència per a la col·locació de rajoles ceràmiques i mosaic vitri a les superfícies més difícils.



Blanc

CARACTERÍSTIQUES DESTACADES

- Adhesiu impermeable tri-component d'última generació formulat per proporcionar les màximes sol·licitacions en qualsevol instal·lació.
- Total impermeabilitat (100%)
- Excel·lent adherència a la majoria dels suports: ceràmica, formigó, ferro, pintura (en bon estat), PVC, fusta, metalls, poliurees.
- Màxima resistència mecànica en molt poc temps.
- Extraordinària flexibilitat.
- Gran resistència a l'envelliment.

CAMPS D'APLICACIÓ

- L'adhesiu per a les superfícies més difícils: suports no absorbents com linòleum, PVC, polièster, EPDM, acer, ceràmica antiga, poliurea freda o poliurea calenta.
- Ideal també per enganxar damunt de superfícies difícils com el cartró guix, el fibrociment, la fusta curada, aglomerats i vidre, entre d'altres.
- És l'adhesiu ideal per enganxar rajoles de: marbre, granit, pissarra, gres, gres porcellànic, mosaic vitri i marbre verd, entre d'altres.
- Adhesiu d'última generació.

COM S'APLICA

PREPARACIÓ DEL SUPORT

-El suport ha de tenir una resistència mínima d'1 N/mm² ja que l'adherència del **FIXADUR** superarà àmpliament aquest llindar. La temperatura ha d'estar mínim +3°C per sobre del punt de rosada. (consultar el Dept.Tècnic per a més informació).

-Comprovar que el suport està net, resistent, sòlid, sense pols, ceres, olis...

En general, la temperatura del suport ha d'estar dins de l'interval: +10 °C - +30 °C.

PREPARACIÓ DEL PRODUCTE

-El rang de temperatura OBLIGATORI està entre +10°C i +30°C.

-Producte predosificat format per: 1 ampolla gran + 1 ampolla petita + 1 bossa de pols. Barregeu l'ampolla gran amb la bossa de pols. Quan la barreja sigui homogènia, afegir el component enduridor i agitar amb un batedor en espiral a baixes r.p.m. (màxim 400 r.p.m.) durant 2 - 3 minuts. Per prolongar el temps de vida de la barreja, repartiu el contingut en recipients més petits.

APLICACIÓ DEL PRODUCTE

-Usar una llana dentada afí a la mida de la peça a col·locar ia la planimetria del suport.

Pentineu l'adhesiu en paral·lel al costat curt de la peça per facilitar la sortida de l'aire.

Col·locar la peça i exercir un moviment de vaivé per assentar-la al seu lloc.

-**FIXADUR** és ràpid: estendre només adhesiu a la zona a col·locar immediatament després.

COMENTARIS A TENIR EN COMPTE

- En paviments subjectes a vibracions, recomanem deixar juntes amples de mínim 5 mm.
- Protegir el paviment acabat de col·locar de la calor excessiva, gelades, pluja,..., almenys, durant 24 hores després de la seva col·locació.
- Amb **FIXADUR** també podem fer una capa impermeable prèvia; utilitzar una llana plana. En aquest cas, deixar assecar la capa 24 hores abans de la col·locació.

DADES TÈCNIQUES

Densitat de la mescla	1,4 g/cm ³
Toxicitat	conté resines reactives
Temperatura d'aplicació	+10°C a +30°C
Vida útil	30 minuts (+20°C;50%HR)
Temps per retocs	40 minuts (+20°C;50%HR)
Transitable	12 hores (+20°C;50%HR) 48 hores (+10°C;50%HR) 7 dies (+0°C;50%HR)
Enduriment final	7 dies (+20°C;50%HR)
Adherència inicial a cizalla	≥ 2,0 N/mm ²
Adherència a cizalla després immersió	≥ 2,0 N/mm ²
Adherència a cizalla després xoc tèrmic	≥ 2,0 N/mm ²
Adherència temps obert	≥ 0,5 N/mm ² a 20 min
Lliscament	< 0,5 mm
Rang de temperatura	-20°C a +80°C
Consum	1,5 kg/m ² ·mm de gruix
Caducitat estimada	24 mesos
Presentació	5,25 kg

