

ADIFLEX

C2T SEGÚN EN12.004 CON **FIXACER**

Látex para mejorar la flexibilidad, adhesión e impermeabilidad de los cementos cola.



Blanco

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- **ADIFLEX** es un compuesto líquido formado por polímeros en dispersión acuosa que, mezclado con adhesivos hidráulicos y sus compuestos, mejora su flexibilidad, adhesión y resistencias a la compresión y tracción.
- Se usa siempre como sustitutivo del agua en el amasado con cementos-cola.
- Compatible con cualquier cemento-cola de Fixcer o de la competencia.
- Fácil de usar.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Adecuado para las solicitaciones más exigentes.
- Colocación de cerámica, mosaicos de todo tipo, mármoles o pizarras, incluso de grandes formatos, en pavimentos y revestimientos, tanto en interiores como exteriores.
- Ideal en instalaciones de calefacción empotradas, o sobre sistemas de refrigeración.
- Ideal en fachadas, balcones, terrazas y zonas expuestas a movimientos de contracción-dilatación o sometidos a vibraciones.
- Ideal sobre paredes de hormigón prefabricado.

CÓMO SE APLICA

PREPARACION DEL SOPORTE

- Todos los soportes serán siempre resistentes, sólidos, limpios de polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y estarán perfectamente fraguados. Los soportes muy absorbentes o expuestos al sol en épocas cálidas, los humedeceremos previamente para evitar la rápida pérdida de agua de la mezcla.

PREPARACION Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA

- Mezclar 5-6 L de agua por saco de 25 kg. de **FIXACER** o **FIXSET GEL**.
- Usar mezclador eléctrico a bajo n° de r.p.m., para evitar la formación de grumos.
- Dejar 2 minutos de reposo y remezclar, para tener la pasta lista para su uso.
- Usar preferentemente una llana dentada, de medida de dientes afín.
- No es necesario humedecer las baldosas antes de colocarlas.
- Ejercer la suficiente presión para asegurar un contacto mínimo del 80%.
- En fachadas y para el pegado de piezas de más de 30x30cm., o de más de 40 kg./m² usar también un anclaje metálico afín.
- Proteger el pavimento recién colocado del calor excesivo, heladas, lluvia,... por lo menos durante 24 horas después de su colocación.

DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,0 g/cm³
Agua de amasado con FIXACER	5,5 L/saco 25 kg.
Densidad en pasta con FIXACER	1,5 g/cm³
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Tiempo de ajuste	45 min.
Tiempo para rejuntado	24 horas
Transitable a las	48 horas
Espesor de capa	<10 mm
Adherencia inicial	≥1,0 N/mm²
Adherencia tras inmersión	≥1,0 N/mm²
Adherencia tras calor	≥1,0 N/mm²
Adherencia tras hielo-deshielo	≥1,0 N/mm²
Adherencia en tiempo abierto	≥0,5 N/mm² a 20 min.
Deslizamiento	<0,5 mm
Consumo para pegar baldosas de gran formato	0,8 L/m² de ADIFLEX 4,0 kg./m² de FIXACER
Caducidad estimada	18 meses
Presentación	5 y 25 L

