

IDEAL POOL

CG2WA SEGÚN EN13.888

Mortero de cemento health-friendly a base de aglomerantes hidráulicos especiales. Resistente a los ácidos débiles. Especial piscinas.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Disponible en 8 colores pre-dosificados.
- Resistente al desgaste.
- Colores sin manchas ni eflorescencias.
- De rápido fraguado.
- De fácil aplicación, limpieza y mantenimiento.
- Resistente a los ácidos débiles.
- Gran resistencia química.
- Muy resistente en piscinas con cloración tradicional y con buena resistencia en piscinas con cloración salina.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Piscinas con depuración tradicional por cloro líquido o en sólido podemos rejuntar con productos de base cementosa, entendiendo que la opción del rejuntado epoxídico siempre mejoraría la durabilidad del rejuntado.
- Piscinas con depuración por cloración salina es ideal rejuntar con productos de base epoxi resistentes químicamente. Rejuntar estas piscinas con productos de base cementosa es más económico pero a la larga requerirá de un mayor mantenimiento de las juntas.

CÓMO SE APLICA

PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS

Previamente a la aplicación del **IDEAL POOL**, limpiaremos todas las juntas. La premisa es tener juntas resistentes, sólidas, exentas de polvo, pintura, ceras y aceites.

PREPARACIÓN DE LOS COMPONENTES

- La temperatura ideal de aplicación es +20°C.
- En juntas muy absorbentes y secas o expuestas al sol en épocas cálidas, las humedeceremos previamente, teniendo presente sin embargo, que demasiada humedad o una temperatura fuera del rango de +5°C +35°C no garantiza ni una buena consistencia ni una colocación regular.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

- Mezclar aproximadamente 1 lt de agua limpia con cada 5 kg.
- Usar mezclador eléctrico a bajo número de r.p.m.
- Dejar reposar 2 minutos.
- Remezclar para obtener la masa lista para su uso.

APLICACIÓN DE LA MEZCLA

- Rellenar completamente las juntas con la espátula **FIX-ESPATULA DE GOMA** ejerciendo la suficiente presión para llenar todas las cavidades existentes.
- Recoger paulatinamente todos los excesos con la misma espátula.
- Pasada 15-30 minutos desde su aplicación limpiar las baldosas con la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR** y proceder al acabado superficial de la junta con la **FIX-ESPONJA** ligeramente humedecida.
- Para rejuntar terracotas o baldosas absorbentes, recomendamos aplicar una capa protectora previa de **FIX-OIL** para cerrar el poro.
- Si quedan pequeños restos de producto en baldosas rugosas, realizar una última limpieza pasados 7 días, usando el **GRESNET** diluido a 1:10 con agua y enjuagar con agua abundante el pavimento para evitar dejar residuos secos del ácido

DATOS TÉCNICOS

Densidad en polvo	1,3 g/cm ³
Agua de amasado	1 lt./ bolsa 5 kg.
Densidad en pasta	1,8 g/cm ³
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Inicio del rejuntado desde la colocación	24 horas
Inicio de la limpieza (a +20°C)	15-30 min.
Transitable a las	3 horas (+20°C)
Endurecimiento final	7 días
Resistencia a la abrasión	≤1000 mm ³
Resistencia flexión alm.en seco	≥2,5 N/mm ²
Resistencia flexión después de ciclos	≥2,5 N/mm ²
Resistencia compresión almacenamiento en seco	≥15 N/mm ²
Resistencia compresión después de ciclos	≥15 N/mm ²
Retracción	≤3 mm/m
Absorción de agua (30 min.)	≤2 g.
Absorción de agua (240 min.)	≤5 g.
Consumo	Consultar al Dpto. Técnico
Caducidad estimada	36 meses
Presentación	5 kg.

