

SELLAFIX

Poliuretano tri-componente y auto-nivelante para el sellado elástico y anti-ácido de juntas de dilatación.



Gris

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Poliuretánico modificado indicado para juntas de dilatación sometidas a grandes esfuerzos de compresión-expansión y a ataques químicos.
- Curado rápido
- Es resistente a los aceites y las grasas
- Es impermeable y evita la formación de hongos
- Sellado elástico y anti-ácido de juntas de dilatación.
- Agarre seguro y duradero en elementos de obra como cerámica, hormigón, morteros, entre otros, sin previa imprimación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Ideal para cámaras frigoríficas, playas de piscinas, laboratorios, industria química, industria alimentaria, grietas en soleras de hormigón, parkings, supermercados y superficies exigentes.
- Su bajo módulo le proporciona una gran elasticidad: masilla adecuada para interiores y exteriores sometidos incluso a fuertes vibraciones.
- Es resistente a: aceites, grasas, es impermeable y evita la formación de hongos.
- Solo para pavimentos.

CÓMO SE APLICA

PREPARACION DEL SOPORTE

- Todas las superficies de contacto deben ser resistentes, sólidas, estar limpias de polvo, pintura, ceras, aceites y grasas, y estarán perfectamente fraguadas y secas (en hormigón: 4 semanas)

PREPARACION DEL PRODUCTO

- Mezclar los tres componentes ya predosificados: una botella grande, una botella pequeña y una bolsa de polvo. Mezclar con batidor eléctrico lento.
- Proteger los lados de la junta de dilatación con cinta de pintor.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

- Verter **SELLAFIX** dentro de la junta. Retirar la cinta de pintor y listo.
- La profundidad de la junta no sobrepasará nunca el ancho de ésta.
- Se recomiendan juntas de dilatación de 10 a 20 mm de ancho por 10mm. de profundidad.
- Si la profundidad excede de los 10 mm. recomendados, rellenar el hueco restante con **SELLALASTIC FOAM**.
- Aunque la junta sea muy ancha, podemos aplicar **SELLAFIX** todo de una sola aplicación: el material fluye y rellena el espacio pre-establecido sin sufrir ninguna retracción.
- Prestar especial atención a las cavidades vacías que pueda haber debajo de la cerámica: el producto auto-nivelante tenderá a rellenarlas, bajando así el nivel final de la junta.

COMENTARIOS A TENER EN CUENTA

- Pintado de la junta: pintar la junta sólo cuando ya ha secado por completo. Son recomendables las pinturas en dispersión acrílica o vinílica, previo ensayo.

DATOS TÉCNICOS

Densidad	1,5 g/cm ³
Toxicidad	contiene resinas reactivas
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Vida útil	30 min (+23°C·50%)
Tiempo de formación de piel	75 min (+23°C·50%)
Transitable	24 horas (+23°C·50%)
Resistencia a la tracción	≥2,0 N/mm ²
Resistencia a la cizalla	≥2,0 N/mm ²
Rango de temperatura	-40°C a + 100°C
Resistencia UV	leve aumento del color
Resistencia química	consultar al Dpto. Técnico
Es pintable	Sí
Consumo (junta de 10x10mm.de profundidad)	0,15 kg./ml.
Consumo (junta de 8x10mm.de profundidad)	0,12 kg./ml.
Caducidad estimada	30 meses
Presentación	3 y 12 kg.

