

BOND COAT

Imprimitura adesiva per interni ed esterni per tutti i tipi di superfici. Successivamente, consente di incollare ceramica, malte autolivellanti, membrane impermeabili...



ATTENZIONE

BOND COAT non deve essere usato:

- ◆ Con temperature inferiori a +5°C.
- ◆ Diluito con acqua: deve essere applicato puro.
- ◆ Per altre applicazioni diverse da quelle indicate.
- ◆ Mescolato con cementi colla di presa.

CAMPI DI APPLICAZIONE

BOND COAT è un primer adesivo da applicare su superfici assorbenti o non assorbenti come ceramica smaltata, marmette, pietre naturali, cemento lucidato,... Una volta essiccato, **BOND COAT** forma un film continuo di colore blu e testurizzato in modo da facilitare la successiva presa di cementi colla, malte autolivellanti, ecc. e come ponte di collegamento tra calcestruzzo-malta o calcestruzzo-calcestruzzo.

È molto utile nei seguenti casi:

- 1) **Sovrapposizioni ceramiche:** applicato sopra la vecchia ceramica facilita la successiva presa del cemento colla. È particolarmente necessario quando la vecchia ceramica non è perfettamente pulita.
- 2) **Pavimenti con malte autolivellanti:** applicato sopra cementi molto lucidati o legno, facilita la successiva presa della malta autolivellante, ad es. **FIX-NIVEL**. Inoltre, applicato sopra una vecchia ceramica su un pavimento non livellato faciliterà anche la successiva presa della malta autolivellante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOND COAT è un prodotto pronto per l'uso, inodore, privo di solventi, privo di VOC, formulato a base di dispersioni acriliche e additivi promotori di adesione in substrati assorbenti e non assorbenti. Si può applicare su superfici verticali e orizzontali in interni ed esterni.



Ideale per applicare successivamente **FIX-NIVEL**.

MODALITÀ D'USO

◆ Supporto:

Tutti i supporti su cui andiamo ad applicare **BOND COAT** devono essere resistenti, solidi, privi di sabbia, cere, oli e grassi, e devono aver fatto perfettamente presa. Inoltre è fondamentale che non ci sia risalita di umidità dal sottosuolo. **BOND COAT** non è una barriera antiumidità.

◆ Preparazione del prodotto:

Non aggiungere nulla al barattolo: il prodotto è pronto per l'uso.

Omogeneizzare perfettamente il contenuto del barattolo prima di usarlo: mescolare per 1 minuto con miscelatore elettrico.

◆ Applicazione del prodotto:

BOND COAT si applica facilmente con un rullo per laccatura o di spugna. È possibile usare anche rulli a pelo corto o pennelli piatti ma, in ogni caso, non applicarne in eccesso ed evitare la formazione di "pozze" di prodotto sui pavimenti.

BOND COAT deve essere applicato preferibilmente con temperature pari o superiori a +5°C.

BOND COAT è a presa rapida: a +20°C si asciuga al tatto in 3 ore.

- ◆ **Incollaggio della nuova ceramica:**
Trascorse da 3 e 5 ore dall'applicazione di **BOND COAT**, procedere all'incollaggio della nuova ceramica. Usare cementi colla como ad es. **FIX PORCELANICO FLEX**, **FIXSET FLEX**, **FIXAGRES FLEX**, etc.

- ◆ **Applicazione di membrane impermeabili:**
Trascorse da 3 a 5 ore dall'applicazione di **BOND COAT**, è possibile stendere ad es. **HIDROELASTIC** seguendo le raccomandazioni di applicazione della relativa scheda tecnica.

- ◆ **Stesa di malte autolivellanti:**
Trascorse da 3 a 5 ore dall'applicazione di **BOND COAT**, è possibile stendere ad es. **FIX-NIVEL** seguendo le raccomandazioni di applicazione della relativa scheda tecnica.

- ◆ **Precauzioni:**
 - Nel caso di pose, fare sempre pressione sulle piastrelle per assicurare una presa corretta. Assestare le piastrelle battendole con la mazza di gomma.
 - Proteggere tutti i tipi di lavoro appena eseguiti dal calore eccessivo e gelate almeno durante le prime 24 ore.

- ◆ **Sigillatura delle giunture nel caso di pose:**
Si consiglia di utilizzare un prodotto specifico, come **FIXCOLOR** (grana fine o grossa), **EUROCOLOR FLEX** o **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**.
Nelle giunture di dilatazione applicheremo un prodotto specifico ed elastico come **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA**.

CONSUMO:

BOND COAT	0,10 - 0,15 kg/m ² (applicato con rullo per laccatura)
------------------	---

DATI TECNICI

PRODOTTO:

- Aspetto: liquido viscoso di colore blu
- Densità: 1,4 g/cm³
- pH: 8,0-9,0
- Infiammabilità: no
- Tossicità: il contatto prolungato potrebbe irritare la pelle e/o gli occhi.

APPLICAZIONE:

- Temperatura di applicazione: +5°C a +35°C (ideale: +10°C)
- Proporzione dell'impasto: deve essere applicato puro senza diluirlo

PRESTAZIONI FINALI:

- Resistenza all'umidità: eccellente
- Resistenza all'invecchiamento: eccellente
- Resistenza ai solventi: eccellente
- Flessibilità: eccellente
- Incollaggio della nuova ceramica o applicazione di membrane impermeabili o stesa di malte autolivellanti: trascorse da 3 a 5 ore

CONSERVAZIONE:

- Conservare in luoghi coperti e ventilati, all'interno della confezione originale ben chiusa fino a:

12 mesi

PRESENTAZIONE:

Disponibile in: secchi da 5 kg



BOND COAT: prodotto pronto per l'uso: aprire, impastare e applicare