

FIX-BANDA

Banda autoadesiva impermeabile per la protezione degli angoli e per la formazione di mezze canne esposte a rischi di fessurazione.



ATTENZIONE:

FIX-BANDA non deve essere usato:

- ◆ Senza precedenti test di adesione in-situ sul supporto in questione.
- ◆ Nelle applicazioni non descritte in questa scheda tecnica senza aver prima consultato l'ufficio tecnico.
- ◆ Come unica soluzione impermeabilizzante: **FIX-BANDA** non sostituisce la vernice o la malta impermeabili. Li integra.
- ◆ In pareti di intonaco o cartongesso senza precedente primer di **HIDROPRIMER**.
- ◆ Applicarlo senza premere correttamente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- ◆ Pre-sigillatura negli angoli per rinforzare l'impermeabilizzazione in questi punti critici, interni, esterni, terrazze, balconi, piscine,...
- ◆ Banda per il collegamento dei giunti di dilatazione prima dell'applicazione di impermeabilizzazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIX-BANDA è composto da uno strato visco-elastico di gomma butilica, rivestito con un non tessuto di fibre di poliestere, che consente la deformazione della fascia nella direzione trasversale limitando la deformazione nella direzione longitudinale. È compatibile con la maggior parte dei supporti come terrazze, balconi, ponti, piscine ...

ISTRUZIONI PER L'USO

- ◆ **Supporto:**
Tutti i supporti saranno sempre resistenti, solidi, puliti da polvere, vernice, cera, oli e grassi e saranno perfettamente asciutti. Superfici fragili o molto porose,

devono essere preventivamente trattati con **PRIMFIX** o con **IMPRIMACIÓN SELLA-DOR S10** e lasciarli asciugare per almeno 1 ora.

- ◆ **Applicazione della striscia:** rimuovere la carta autoadesiva solo da un lato e

incollarla premendola con decisione sul supporto. Procedi lo stesso con l'altro lato della band. Assicurarsi che la fascia non formi bolle d'aria. Poi lo dipingeremo con **FIX-TERRATS** (tetti) o proteggerlo con **HIDROELASTIC** (terrazze, balconi, ...)

DATI TECNICI

NON TESSUTO, CON FIBRE:

- Tipo di fibra: Poliestere
- Massa per ml: 1.4 g/cm³
- Resistenza alla trazione: long > 100 N/50mm; trans > 100N/50mm

GOMMA BUTILICA:

- Tipo butile: butil-poliisobutilene
- Resistenza alla caduta di butile: < 5 mm. (ISO 7390)
- Allungamento massimo: long > 70%; trans > 70%
- Adesione al taglio (90°): > 70N

SET DI BANDA:

- Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C
- Temperatura di servizio: da -30°C a +100°C

STOCCAGGIO:

- In luoghi coperti, asciutti e ventilati: 36 mesi

PRESENTAZIONE:

- Fornito in: Rotoli da 10 ml. x 80 mm.