

FIX PORCELANICO GEL

Cemento colla con texture GEL per collocare gres, gres porcellanato e pietre naturali in INTERNI e pavimenti ESTERNI.



Controindicazioni

FIX PORCELANICO GEL non deve essere usato:

- ◆ Su supporti soggetti a vibrazioni o flessioni: (usare **FIXACER + ADIFLEX**)
- ◆ Su legno, superfici metalliche,... (usare **ELASTICER**)
- ◆ Mediante punti. Servirsi di una cazzuola dentata e assestare le piastrelle battendole con la mazza di gomma.

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- ◆ Posa di gres porcellanato su supporti di malta di pavimenti e rivestimenti INTERNI e di pavimenti ESTERNI.
- ◆ Ideale per l'incollamento e stuccatura di blocchi di vetro.
- ◆ Ideale per l'attaccamento di piastrelle di gres, gres porcellanato, mosaico, ceramiche,... in interni, con una resistenza all'umidità superiore alla proporzionata da **FIXACER** in collocazione di ceramiche in bagni, zone di doccia, ecc.
- ◆ Posa di piastrelle su gesso, scagliola, pannelli in gesso, cartongesso idrofugato o su qualsiasi altro il cui componente principale sia il gesso.
- ◆ **FIX PORCELANICO GEL** è un cemento di strato sottile che può essere applicato con spessore da 3 a 10 mm.
- ◆ **FIX PORCELANICO GEL** è un cemento che può essere applicato su supporti del tipo **FIX-REVOCO**, **RECRECEM PRE-MIX**, **FIX-NIVEL**, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FIX PORCELANICO GEL è una composizione di cementi, inerti, additivi organici e resine inorganiche che gli danno una aderenza speciale. **FIX PORCELANICO GEL** è un cemento colla senza gocciolamento



Posa di pavimenti ESTERNI.

MODO D'USO

◆ Supporto:

Tutti i supporti dovranno comunque essere sempre resistenti, solidi, privi di polvere, vernice, cera, olio e grasso, e dovranno essere perfettamente induriti.

I supporti molto assorbenti o esposti al sole nelle stagioni calde, dovranno essere previamente inumiditi per evitare la rapida perdita di acqua nell'impasto.

◆ Preparazione dell'impasto:

Per ogni sacco da 25 kg miscelare con acqua pulita fino ad ottenere un composto omogeneo (6,5 litri di acqua a sacco per il **FIX PORCELANICO FLEX**); utilizzare un miscelatore elettrico a basso numero di giri/min., per evitare la formazione di grumi.

◆ Applicazione dell'impasto:

- Utilizzare preferibilmente una cazzuola dentata, con denti di dimensioni idonee al pezzo da applicare.
- Non è necessario inumidire i pezzi prima della posa



- Esercitare una certa pressione sulla piastrella per controllare che il cemento "bagna" al 80% il rovescio dei pezzi ceramici. Assestare le piastrelle battendole con la mazza di gomma.
- Proteggere il pavimento appena posato da calore eccessivo, gelo, pioggia, ecc., almeno per le 24 ore successive alla posa.

◆ Sigillatura dei giunti:

Si consiglia di usare un prodotto specifico come **FIXCOLOR** (grana fine o grossa), o **EUROCOLOR FLEX** o **IDEAL COLOR** o **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**. Applicare **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA** sui giunti di dilatazione.



Collocazione di pavimenti e di rivestimenti.



Miscelare con miscelatore elettrico.

CONSUMI:

Mosaico vitreo fino a 5x5 cm.:	Cazzuola dentata da 3 mm.	circa 2,4 kg/m ²
Piastrelle fino a 15x15 cm.:	Cazzuola dentata da 6 mm.	circa 2,5-3,0 kg/m ²
Piastrelle grandi:	Cazzuola dentata da 10 mm.	circa 4,0 kg/m ²
Per l'incollamento di mosaico vitreo:		
Mosaico vitreo :	Cazzuola dentata da 3 mm.	circa 2,0 Kg./m ²

DATI TECNICI

NORMATIVE:	EN-12.004
PRODOTTO:	
• Tipo:	C2 TE Adesivo a base di cemento migliorato cementizio a presa normale e scivolosità ridotta per l'attaccamento di piastrelle di gres e gres porcellanato e per l'incollamento di mosaico vitreo.
• Densità in polvere:	1,58 g/cm ³
• Tossicità:	Irritante, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi
APPLICAZIONE:	
• Acqua per l'impasto:	6,5 l / sacco da 25 kg
• Densità dell'impasto:	1,61 g/cm ³
• Temperatura di applicazione:	+ 5°C a + 35°C
• Tempo di apertura:	30 min.
• Tempo di regolazione:	30 min.
• Vita utile:	60 min.
• Scivolosità:	< 0,5 mm.
• Spessore dello strato:	da 0 a 10 mm.
• Riempimento ogni:	24 ore
• Transitabile dopo:	48 ore
PRESTAZIONI FINALI:	
• Resistenza all'umidità:	eccellente
• Resistenza all'invecchiamento:	eccellente
• Resistenza ai solventi:	eccellente
• Flessibilità:	buona (1,0 mm.)
• Aderenza iniziale:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderenza dopo immersione in acqua:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderenza in seguito ad invecchiamento per azione del calore:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderenza dopo vari cicli di gelo/disgelo:	≥ 1,0 N/mm ²
• Tempo di apertura: aderenza (30min):	≥ 0,5 N/mm ²
STOCCAGGIO:	
• Al coperto, in luogo asciutto e ventilato:	12 mesi
COME SI PRESENTA:	
• E' disponibile in:	Sacchi da 25 kg (grigio e bianco)