

FIX-REVOCO

**Malta premiscelata per intonaci di pareti.
È una malta di qualità costante, quando
l'applicazione richiede sicurezza e durata.**



Controindicazioni

FIX-REVOCO non deve essere usato:

- ◆ La sua composizione non deve essere adulterata. Deve essere mescolato solo con acqua.
- ◆ Aggiungere maggior quantità d'acqua dell'indicata aumenta considerevolmente il tempo d'asciugamento e diminuisce le proprietà del prodotto.
- ◆ Non deve essere usato **FIX-REVOCO** per altri usi che non siano gli indicati in questa scheda.
- ◆ **FIX-REVOCO** non è una malta di presa: non è idoneo per la posa di ceramica.

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- ◆ **FIX-REVOCO** è una malta di formulazione **COSTANTE**. Non contiene argille, ceneri sabbie espansive,... È idonea per quelle **applicazioni impegnative** nelle quali la durata della collocazione dipende dai massetti di malta.
- ◆ **FIX-REVOCO** permette effettuare intonaci in una passata fino a **25 mm.** di spessore.
- ◆ **FIX-REVOCO** permette:
 - effettuare intonaci e solette **duri al tatto dopo 12 ore.**
 - **posare ceramica dopo 24 ore.**
 - intonaci perfettamente **asciutti dopo 3 giorni**, pronti per posare pietre naturali, parquet, linoleum, moquette, ecc. ,
 - **evitare errori** di dosatura in opera: è un prodotto predosato.
 - ottenere una malta preparata con sabbie di gran qualità e con una granulometria esatta.
 - risparmiare tempo nella preparazione della malta: è solo necessario aggiungere acqua.
 - garantire un supporto perfetto per

per **collocazioni tecniche**: piscine, industrie, supermercati, aeroporti, ...

- ◆ Esecuzione di intonaci senza contrazione con tempo di lavoro normale e asciugamento rapido.
- ◆ Riparazioni **urgenti** in zone di passaggio: ristoranti, negozi, corridoi,...
- ◆ Idoneo per interni ed esterni.
- ◆ **FIX-REVOCO** possiede una granulometria specifica per l'esecuzione di intonaci in pareti anche se è possibile anche per pavimenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIX-REVOCO è una miscela particolare, di sabbie, cemento idraulico ed additivi specifici che formano una malta premiscelata capace di far presa in modo normale però asciugandosi rapidamente, ottenendo durezza al tatto dopo 12 ore; idonea per la posa di ceramica dopo 24 ore e idonea per la collocazione di parquet o moquette dopo 72 ore. Con **FIX-REVOCO** si ottiene in solo 3 giorni un grado d'asciugamento superiore a quanto si ottiene in 28 giorni: **umidità residuali REALI inferiori al 3%.**

MODO D'USO

◆ Supporto:

- Con **FIX-REVOCO** si possono eseguire intonaci di malta su pareti di mattoni, calcestruzzo, malta, blocchi di cemento,...
- i supporti devono trovarsi in buone condizioni, senza sgretolamenti, crepe, polvere, prodotti per scassatura, ecc.
- Bisogna osservare **SEMPRE** l'assorbimento del supporto nel modo seguente:



Intonaci in piscine.

1°.- umidire una piccola parte del supporto con un pennello. 2°.- poi passarci la mano sopra e decidere quale delle due opzioni bisogna scegliere:

-la mano è asciutta: ciò significa che il supporto è assorbente quindi bisogna umidire il supporto prima dell'applicazione di **FIX-REVOCO**.

-la mano si bagna: ciò significa che il supporto non è assorbente, quindi in questo caso non sarà necessario umidire prima di applicare **FIX-REVOCO**.

◆ Preparazione della malta:

La mescola può essere effettuata con pompa automatica, betoniera, impastatrice, ecc.. Aggiungere nella betoniera a **FIX-REVOCO** l'acqua necessaria per ottenere una malta di consistenza plastica e gradevole al tatto.

L'acqua raccomandata sarà il 16% del peso di **FIX-REVOCO**, ossia 4,0 l. d'acqua per ogni sacco di 25 Kg. Mescolare durante 4 o 5 minuti.

◆ Applicazione della mescola:

È MOLTO IMPORTANTE applicare una prima mano di malta con la parte sottile dell'appianatoia. Subito dopo si potrà applicare lo spessore di malta che sia necessario. Dopo aver riempito lo spazio fra due regoli appianare il paramento. Questa malta si può livellare pareggiare con il regolo e lisciare come una malta qualsiasi. È una malta facile da lavorare.

Commenti da considerare:

- È sempre necessario effettuare giunti di dilatazione rispettando i giunti strutturali ed eseguendo giunti perimetrali e nei pilastri. (Consultare il Dipartimento tecnico).
- Nelle piscine quando l'assorbimento del calcestruzzo non sia molto definito, sarà sempre meglio applicare una stesura di presa previa. La stesura può essere effettuata mescolando 1 parte di **PRIMFIX** con 1 parte di cemento Portland. **FIX-REVOCO** deve essere applicato sempre "fresco su fresco".



Idoneo per interni ed esterni.

CONSUMI:

di FIX-REVOCO :	circa 15-18 Kg./m² per cm. di spessore dipendendo sempre dalla compattazione ottenuta dopo l'appianatura e la lisciatura.
stesura di presa:	quando sia necessaria una stesura di presa il consumo sarà di circa 0,4 Kg./m² , equivalente a un consumo di PRIMFIX di 0,2 litros/m² . + 0,2 kgs/m ² di cemento

TEMPI D'ASCIUGAMENTO e UMIDITÀ RESIDUALE:

	24 h.	48 h.	7 giorni
+20°C e 60% umidità	5,1	2,8	1,8
(risultati in % di umidità residuale in peso, misurati con igrometro di carburo di calcio. l'igrometro di carburo è più sicuro dell'igrometro di conduttività elettrica perché i suoi risultati sono paragonabili in qualsiasi circostanza)			

DATI TECNICI

DIRETRICES:	EN 998-1
PRODOTTO:	
• Tipologia	GP - CS IV - W2 idrofobo
	Malta premiscelata di presa normale e asciugamento rapido per intonaci di pareti.
• Densità in polvere:	1,6 g/cm ³
• Tossicità:	Irritante, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi
APPLICAZIONE:	
• Acqua per l'impasto:	4,0 litri / sacco 25 Kg.
• Densità dell'impasto:	1,8 g/cm ³ senza ccompattazione
• Temperatura di applicazione:	+ 5°C a + 35°C
• Vita utile:	1 ora
• Scivolosità:	< 0,5 mm.
• Spessore dello strato:	< 25 mm.
• Transitabile dopo:	12 ore
PRESTAZIONI FINALI:	
• Resistenza all'umidità:	eccellente
• Resistenza all'invecchiamento:	eccellente
• Resistenza ai solventi:	eccellente
• Resistenza agli acidi/alcali:	normale
• Gamma temperatura:	de -30°C à +90°C.
• Conduttività termica (+21 °C; 45%):	1,3 W/m·K (EN 12667)
• Assorbimento per capillarità:	c = 0,1 Kg/m ² .min ^{0,5} < 0,2 => gruppo W2
• Permeabilità al vapore acqueo:	μ =8,3
• Adesione:	1,1 N/mm ² rottura tipo A su calcestruzzo.
• Resistenza alla compressione:	≥ 6,0 N/mm ²
• Resistenza a fuoco:	A 1
MODALITA' DI CONSERVAZIONE:	
• Al coperto, in luogo asciutto e ventilato:	12 mesi
CONFEZIONI:	
• Disponibile in:	Sacchi da 25 Kg.