

FIX-REVOCO PROIETTABILE

Malta premiscelata PROIETTABILE per intonaci di pareti. È una malta di qualità costante, quando l'applicazione richiede sicurezza e durata.



Controindicazioni

FIX-REVOCO PROIETTABILE non deve essere usato:

- ◆ La sua composizione non deve essere adulterata. Deve essere mescolato solo con acqua.
- ◆ Aggiungere maggior quantità d'acqua dell'indicata aumenta considerevolmente il tempo d'asciugamento e diminuisce le proprietà del prodotto.
- ◆ Non deve essere usato **FIX-REVOCO PROIETTABILE** per altri usi che non siano gli indicati in questa scheda.
- ◆ **FIX-REVOCO PROIETTABILE** non è una malta di presa: non è idoneo per la posa di ceramica.

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- ◆ **FIX-REVOCO PROIETTABILE** è una malta di formulazione **COSTANTE**. Non contiene argille, ceneri sabbie espansive, ... È idonea per quelle **applicazioni impegnative** nelle quali la durata della collocazione dipende dai massetti di malta.
- ◆ **FIX-REVOCO PROIETTABILE** permette effettuare intonaci in una passata fino a **25 mm.** di spessore.
- ◆ **FIX-REVOCO PROIETTABILE** permette:
 - effettuare intonaci **duri al tatto dopo 12 ore.**
 - **posare ceramica dopo 24 ore.**
 - intonaci perfettamente **asciutte dopo 3 giorni**, pronte per posare pietre naturali, parquet, linoleum, moquette, ecc. , ...
 - **evitare errori** di dosatura in opera: è un prodotto predosato.

- garantire un supporto perfetto per ottenere una malta preparata con **sabbie** di gran qualità e con una granulometria esatta.
- risparmiare tempo nella preparazione della malta: è solo necessario aggiungere acqua.
- per **collocazioni tecniche**: piscine, industrie, supermercati, aeroporti, ...
- ◆ Esecuzione di intonaci **senza contrazione** con tempo di lavoro normale e asciugamento rapido.
- ◆ Riparazioni **urgenti** in zone di passaggio: ristoranti, negozi, corridoi, ...
- ◆ Idoneo per interni ed esterni.
- ◆ **FIX-REVOCO PROIETTABILE** possiede una granulometria specifica per l'esecuzione di intonaci in pareti anche se è possibile anche per pavimenti con piccola esigenza meccanica.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIX-REVOCO PROIETTABILE è una miscela particolare, di sabbie, cemento idraulico ed additivi specifici che formano una malta premiscelata capace di far presa in modo normale però asciugandosi rapidamente, ottenendo durezza al tatto dopo 12 ore; idonea per la posa di ceramica dopo 24 ore e idonea per la collocazione di parquet o moquette dopo 72 ore.

MODO D'USO

- ◆ **Supporto:**
 - Con **FIX-REVOCO PROIETTABILE** si possono eseguire intonaci di malta su pareti di mattoni, calcestruzzo, malta, blocchi di cemento, ...
 - i supporti devono trovarsi in buone condizioni, senza sgretolamenti, crepe, polvere, prodotti per scassatura, ecc.
 - Bisogna osservare **SEMPRE** l'assorbimento del supporto nel modo seguente:

1°.- umidire una piccola parte del supporto con un pennello. 2°.- poi passarci la mano sopra e decidere quale delle due opzioni bisogna scegliere:

-la mano è asciutta: ciò significa che il supporto è assorbente quindi bisogna umidire il supporto prima dell'applicazione di **FIX-REVOCO PROIETTABILE**.

-la mano si bagna: ciò significa che il supporto non è assorbente, quindi in questo caso non sarà necessario umidire prima di applicare **FIX-REVOCO PROIETTABILE**.

◆ Realizzazione della malta:

La mescola può essere effettuata con pompa automatica, betoniera, impastatrice, ecc.. Aggiungere nella pompa automatica o **FIX-REVOCO PROIETTABILE** l'acqua necessaria per ottenere una malta di consistenza plastica e gradevole al tatto. L'acqua raccomandata sarà il 17% del peso di **FIX-REVOCO PROIETTABILE**, ossia 4,25 l. d'acqua per ogni sacco di 25 Kg. Mescolare durante 4 o 5 minuti.

◆ Proiezione della mescola:

Utilizzare una macchina appropriata e specifica per la proiezione di malte granulometriche grossolane.

Versare il prodotto nella tramoggia di raccolta e **PROIETTARE** il prodotto utilizzando un ugello 10mm e una pressione dell'aria di minimo 2,5 bar. Poi pareggiare con il regolo fra due regoli.

Commenti da considerare:

- È sempre necessario effettuare giunti di dilatazione rispettando i giunti strutturali ed eseguendo giunti perimetrali e nei pilastri. (Consultare il Dipartimento tecnico).
- Nelle piscine quando l'assorbimento del calcestruzzo non sia molto definito, sarà sempre meglio applicare una stesura di presa previa. La stesura può essere effettuata mescolando 1 parte di **PRIMFIX** con 1 parte di cemento Portland. **FIX-REVOCO PROIETTABILE** deve essere applicato sempre "fresco su fresco".



Secondo la macchina da proiezione che usiamo, dovremo mescolarla precedentemente con solo acqua.

CONSUMI:

di FIX-REVOCO PROIETTABILE :	circa 15-18 Kg./m² per cm. di spessore dipendendo sempre dalla compattazione ottenuta dopo l'appianatura e la lisciatura.
stesura di presa:	quando sia necessaria una stesura di presa il consumo sarà di circa 0,4 Kg./m² , equivalente a un consumo di PRIMFIX di 0,2 litros/m² +0,2 Kgs. de cemento.

DATI TECNICI

DIRETTRICES:

EN 998-1

PRODOTTO:

- Tipologia

GP - CS IV - W2 idrofobo

Malta premiscelata di presa normale e asciugamento rapido per intonaci di pareti.

1,53 g/cm³

Irritante, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi

APPLICAZIONE:

- Acqua per l'impasto:
- Densità dell'impasto:
- Temperatura di applicazione:
- Vita utile:
- Scivolosità:
- Spessore dello strato:
- Transitabile dopo:

4,25 litri / sacco 25 Kg.

1,86 g/cm³ senza ccompattazione
+ 5°C a + 35°C

1 ora

< 0,5 mm.

< 25 mm.

12 ore

PRESTAZIONI FINALI:

- Resistenza all'umidità:
- Resistenza all'invecchiamento:
- Resistenza agli acidi/alcali:
- Conduttività termica:
- Gamma temperatura:
- Assorbimento per capillarità:
- Permeabilità al vapore acqueo:
- Adesione:
- Resistenza alla compressione:
- Resistenza a fouco:

eccellente

eccellente

normale

1,3 W/m·K (EN 12667)

de -30°C a +90°C.

c = 0,1 Kg/m².min^{0,5} < 0,2 => gruppo W2
μ = 12

0,8 N/mm² rottura tipo B su calcestruzzo.

≥ 6,0 N/mm²

A 1

MODALITA' DI CONSERVAZIONE:

- Al coperto, in luogo asciutto e ventilato:

12 mesi

CONFEZIONI:

- Disponibile in:

Sacchi da 25 Kg.



Successivamente, versare la malta già miscelata con l'acqua nella tramoggia della macchina sporgente e ...



.... inizia la proiezione della malta in modo costante e uniforme.