

FIXACER

**Cemento colla per la collocazione di
CERAMICA, piastrelle, mosaico e pezzi con
un assorbimento superiore al 3% in interni.**



Controindicazioni

FIXACER non deve essere usato:

- ◆ In **ESTERNI** (usare **FIXACER + ADIFLEX** o **FIXAFLEX GEL**)
- ◆ In pareti prefabbricate.
- ◆ In intonacature di gesso o pannelli di cartone-gesso (usare **FIX PORCELANICO GEL**).
- ◆ Per attaccare piastrelle o marmi grandi (usare **FIXAGRES FLEX CAPA GRUESA**)
- ◆ Per l'incollaggio di gres porcellanato (usare **FIX PORCELANICO GEL**).
- ◆ Per attaccare piastrelle non assorbenti su supporti non assorbenti (usare **FIXAFLEX GEL**).
- ◆ In impianti di riscaldamento incassati (usare **FIXACER + ADIFLEX** o **FIXAFLEX GEL**).

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- ◆ Collocazione di piastrelle in ceramica e pezzi con un assorbimento superiore al 3%, in pavimenti e rivestimenti in **INTERNI**.
- ◆ Posa di piastrelle porose di pasta rossa o bianca, mosaici porosi su carta o rete metallica, piastrelle smaltate, etc., su supporti di malta, rinzafl, intonaci del tipo **FIX-REVOCO**, mosaici, fibrocemento, pietra artificiale, lastre di pietra flottanti rinforzate e già indurite del tipo **RECRE-CEM PRE-MIX**, **PAVIFORT**, cartongesso idrofugato, etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FIXACER è un cemento colla bianco o grigio, a base di cemento, inerti scelti, granulati fini e additivi sintetici che impastati con acqua formano un cemento facilmente lavorabile con l'appianatoia dentata, con una migliore ritenzione d'acqua e una adesione elevata per la collocazione di ceramica con un assorbimento superiore al 3% in interni.



Posa di piastrelle su supporti di malta.

MODO D'USO

◆ Supporto:

Tutti i supporti dovranno comunque essere sempre resistenti, solidi, privi di polvere, vernice, cera, olio e grasso, e dovranno essere perfettamente induriti.

I supporti molto assorbenti o esposti al sole nelle stagioni calde, dovranno essere previamente inumiditi per evitare la rapida perdita di acqua nell'impasto.

◆ Preparazione dell'impasto:

Impastare con acqua pulita fino al conseguimento di un impasto omogeneo (6,5 litri di acqua a sacco); utilizzare un miscelatore elettrico con un basso numero di giri/min.; lasciare riposare 2 minuti poi impastare nuovamente in modo da ottenere un impasto liscio ideale all'uso.

◆ Applicazione dell'impasto:

Servirsi preferibilmente di una cazzuola dentata, con denti appropriati alle dimensioni del pezzo da applicare.

Non è necessario inumidire le piastrelle prima della posa.

In caso di applicazioni difficili o all'aperto

(con **ADIFLEX**) si consiglia di adottare la tecnica dell'incollaggio doppio. Esercitare una certa pressione sulla piastrella per controllare che il cemento "bagna" al 80% il rovescio dei pezzi ceramici. Assestare le piastrelle battendole con la mazza di gomma. Nel caso di pezzi a coda di rondine è addirittura necessario.

Controllare costantemente con i polpastrelli che non si formi uno strato superficiale. Nel caso si sia formato, sarà necessario stendere nuovamente il cemento con la cazzuola dentata (non bagnare ASSOLUTAMENTE con acqua).

◆ Sigillatura delle giunture:

Si consiglia di usare un prodotto specifico, come **FIXCOLOR** (grana fina o grossa), o **EUROCOLOR FLEX** o **IDEAL COLOR** o **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**. Nei giunti di dilatazione si applicherà **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA**.



Impastare con un miscelatore elettrico con un basso numero di giri/min.



Nel caso di pezzi a coda di rondine: adottare la tecnica del doppio incollaggio.

CONSUMI:

Mosaico vitreo fino a 5x5 cm.:	Cazzuola dentata da 3 mm.	circa 2,4 kg/m ²
Piastrelle fino a 15x15 cm.:	Cazzuola dentata da 6 mm.	circa 2,5-3,0 kg/m ²
Piastrelle grandi:	Cazzuola dentata da 10 mm.	circa 4,0 kg/m ²

DATI TECNICI:

DIRETTRICES:	EN-12.004
PRODOTTO:	
• Tipologia:	C1 T - su piastrelle smaltate: adesivo cementizio a presa normale e scivolosità ridotta, per pavimenti e rivestimenti. Per uso esterno mescolato con ADIFLEX .
• Densità in polvere:	1,5 g/cm ³
• Tossicità:	Irritante, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi
APPLICAZIONE:	
• Acqua per l'impasto:	6,5 litri / sacco 25 kg
• Densità dell'impasto:	1,4 g/cm ³
• Temperatura di applicazione:	da + 5°C a + 35°C
• Tempo di apertura:	20 min.
• Tempo di regolazione:	30 min.
• Vita utile:	1 ora
• Spessore dello strato:	≤ 10 mm.
• Stuccatura delle vie di fuga dopo:	24 ore
• Transitabile dopo:	48 ore
PRESTAZIONI FINALI:	
• Resistenza all'umidità:	eccellente
• Resistenza all'invecchiamento:	eccellente
• Resistenza ai solventi:	eccellente
• Flessibilità:	normale
• Aderenza iniziale:	≥ 0,5 N/mm ²
• Aderenza dopo l'immersione in acqua:	≥ 0,5 N/mm ²
• Aderenza a seguito di invecchiamento a causa delle alte temperature:	≥ 0,5 N/mm ²
• Aderenza dopo cicli di gelo-disgelo:	≥ 0,5 N/mm ²
• Tempo di apertura: aderenza (20min):	≥ 0,5 N/mm ²
MODALITA' DI CONSERVAZIONE:	
• Al coperto, in luogo asciutto e ventilato:	12 mesi
CONFEZIONI:	
• Disponibile in:	Sacchi da 25 Kg nei colori Grigio e Bianco.