

FIXAGRES FLEX STRATO GROSSO

Cemento colla per collocare gres porcellanato, marmi e graniti, SENZA previa regolarizzazione del supporto. Spessore massimo 25 mm.



Controindicazioni

FIXAGRES FLEX STRATO GROSSO non deve essere usato:

- ◆ Su prefabbricati.
- ◆ Su supporti soggetti a vibrazioni o flessioni: (usare **FIXAGRES FLEX STRATO GROSSO + ADIFLEX**).
- ◆ Su legno, fibrocemento, superfici metalliche,...
- ◆ Per collocare pietre naturali sensibili anche all'acqua dell'impasto del loro stesso cemento colla (usare **TECNOCOL GEL**)
- ◆ Su impianti di riscaldamento murato o su sistemi di refrigerazione (usare **FIXAGRES FLEX STRATO GROSSO + ADIFLEX**).

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- ◆ Collocazione di gres, ceramica, piastrelle di marmo e granito, gres porcellanato e pietre naturali in INTERNI e in ESTERNI su supporti di malta e intonaco.
- ◆ Indicato per rivestire direttamente sul supporto senza che sia stato regolarizzato con spessori fino a 25 mm.
- ◆ Collocazione di pavimenti e di rivestimenti
- ◆ Collocazione di pezzi a coda di rondine, rustici, scalini, terracotta artigianale, travertino industriale, pietre naturali e artificiali e in genere qualsiasi pezzo di gran spessore e spessore non uniforme.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FIXAGRES FLEX STRATO GROSSO è un cemento-colla composto di cemento speciale, inerti di granulometria grossa, resine e additivi sintetici, i quali, impastati con acqua formano un cemento di lavorabilità facile con l'appianatoia dentata che si può applicare sia orizzontalmente che verticalmente senza formare crepe e gocciolamenti.



Collocazione di pietre naturali in facciate.

MODO D'USO

◆ Supporto:

Tutti i supporti dovranno comunque essere sempre resistenti, solidi, privi di polvere, vernice, cera, olio e grasso, e dovranno essere perfettamente induriti.

I supporti molto assorbenti o esposti al sole nelle stagioni calde, dovranno essere previamente inumiditi per evitare la rapida perdita di acqua nell'impasto.

◆ Preparazione dell'impasto:

Impastare con acqua pulita fino alla sua omogeneizzazione (5,0 litri d'acqua ogni 25 Kg.); usare un mescolatore elettrico a basso numero di giri; aspettare 2 minuti e rimischiare per ottenere l'impasto preparato per l'uso.

◆ Applicazione dell'impasto:

Usare preferibilmente appianatoia dentata con una misura di denti secondo la grandezza dei pezzi che si devono collocare. Si raccomanda di usare un'appianatoia con denti semicircolari perché è quella che permette uno spessore maggiore ed uniforme di cemento.

Non è necessario inumidire le piastrelle prima della posa.

Se il supporto è irregolare si raccomanda di estendere uno strato sottile previo con l'aiuto di una appianatoia SOTTILE. In seguito applicare con l'appianatoia dentata la quantità necessaria di cemento.

In caso di applicazioni difficili o all'aperto si consiglia di adottare la tecnica dell'incollaggio doppio. Facciate: per l'incollaggio di pezzi con dimensioni superiori a 30x30cm., o con peso superiore a 40 kg/m² usare anche un ancoraggio di metallo idoneo. Nel caso di pezzi a coda di rondine è addirittura necessario.

Esercitare una certa pressione sulla piastrella per controllare che il cemento "bagna" al 80% il rovescio dei pezzi ceramici. Assestare le piastrelle battendole con la mazza di gomma.

Controllare costantemente con i polpastrelli che non si formi uno strato superficiale. Nel caso si sia formato, sarà necessario stendere nuovamente il cemento con la cazzuola dentata (non bagnare ASSOLUTAMENTE con acqua).

Proteggere il pavimento collocato recentemente dall'eccessivo calore, gelate, pioggia, ecc. per lo meno durante 24 ore dopo la collocazione..

◆ Sigillatura delle giunture:

Si consiglia di usare un prodotto specifico, come **FIXCOLOR** (grana fina o grossa), o **EUROCOLOR FLEX** o **IDEAL COLOR** o **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**.

Nei giunti di dilatazione si applicherà **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA**.

CONSUMI:

1,6 kg/m² ogni mm di spessore.

DATI TECNICI

NORMATIVE:	EN-12.004
PRODOTTO:	
• Tipo:	C2 TE Adesivo a base di cemento migliorato a presa normal con caratteristiche aggiuntive e privo di sciolosità
• Densità in polvere:	1,66 g/cm ³
• Tossicità:	Irritante, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi
APPLICAZIONE:	
• Acqua per l'impasto:	5,0 l / sacco da 25 kg
• Densità dell'impasto:	1,69 g/cm ³
• Temperatura di applicazione:	+ 5°C a + 35°C
• Tempo di apertura:	30 min.
• Tempo di regolazione:	30 min.
• Vita utile:	60 min.
• Sciolosità:	< 0,5 mm.
• Spessore dello strato:	da 0 a 25 mm.
• Riempimento ogni:	24 ore
• Transitabile dopo:	48 ore
PRESTAZIONI FINALI:	
• Resistenza all'umidità:	eccellente
• Resistenza all'invecchiamento:	eccellente
• Resistenza ai solventi:	eccellente
• Aderenza iniziale:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderenza dopo immersione in acqua:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderenza in seguito ad invecchiamento per azione del calore:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderenza dopo vari cicli di gelo/disgelo:	≥ 1,0 N/mm ²
• Tempo di apertura: aderenza (30min):	≥ 0,5 N/mm ²
STOCCAGGIO:	
• Al coperto, in luogo asciutto e ventilato:	12 mesi
COME SI PRESENTA:	
• E' disponibile in:	Sacchi da 25 kg.



Granito in Aeroporto di Palma de Mallorca



Cemento per collocare SENZA previa regolarizzazione del supporto.