

FIXAQUA PRIMER

Imprimitura epossi applicabile a supporti cementizi BAGNATI, sporchi e sgretolati come promotore d'adesione.



Controindicazioni

FIXAQUA PRIMER non deve essere usato:

- ◆ A temperature inferiori a +10°C o superiori a +30°C. Non si produrrebbe una reazione chimica corretta.
- ◆ Su superfici **con** sabbia, sgretolate, con grasso, ...
- ◆ Per sigillare fessure o crepe in solette di calcestruzzo (usare **EPOXICOL**).
- ◆ Per imprimitura di asfalto liquido.
- ◆ Per unire cemento nuovo con cemento secco (usare **PRIMFIX**).
- ◆ Per imprimitura di gesso (usare **HIDROPRIMER**).

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- ◆ **Imprimitura** a base acquosa, di gran penetrazione capillare su supporti bagnati.
- ◆ **Imprimitura** su supporti bagnati per l'applicazione posteriore di pitture.
- ◆ **Imprimitura** applicabile come ponte d'unione per la posteriore applicazione di pitture poliuretaniche tipo **FIXAQUA FILM** su supporti cementizi con polvere sgretolati o umidi.
- ◆ **Imprimitura** applicabile su supporti in legno, metallo, ceramica vecchia, acciaio inossidabile, vetro e membrane a base acrilica.
- ◆ **Protezione TAPPAPORI** per superfici cementizie o di calcestruzzo con polvere o che siano lievemente sgretolate. Rinforza e consolida la superficie ed è immediatamente transitabile e resistente all'abrasione.
- ◆ Può essere applicato, orizzontalmente, verticalmente, in interni ed esterni.
- ◆ Può essere applicato in terrazze, su pavimenti, in piscine, aeroporti zone commerciali, aree d'alimentazione,...

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIXAQUA PRIMER è un'avanzata formulazione epossi a base acquosa per l'imprimitura di supporti con polvere sgretolati o bagnati, come promotore d'adesione. Si caratterizza per:

- Una bassa viscosità: è molto facile da applicare.
- Un'eccellente aderenza.
- Un notevole pot life.
- È un prodotto pre-dosato: evitiamo errori nella posa in opera.



FIXAQUA PRIMER è un composto bicomponente.

MODO D'USO

◆ Preparazione del supporto:

FIXAQUA PRIMER può essere applicato su supporti con polvere dato che fisserà e sigillerà la superficie per la posteriore applicazione di pitture, però non può essere applicato su materiali sgretolati e non solidali con la base. Bisogna anche controllare che non ci siano grassi, pitture, resti bituminosi oli,... Per ultimo bisogna distinguere fra un supporto bagnato e un supporto con acqua ristagnata. In quest'ultimo caso **non** si può applicare il prodotto.

◆ Preparazione della miscela:

FIXAQUA PRIMER è pre-dosato per evitare errori in opera. Dobbiamo mescolare il componente A con il componente B usando un mescolatore a basso numero di giri durante 3 minuti fino alla completa omogeneizzazione del prodotto. **NON** aggiungere **MAI** nessun altro componente: né sabbia né acqua né solventi,...

◆ **Applicazione della mescola:**

FIXAQUA PRIMER è dotato di una viscosità bassa e si può applicare facilmente con un rullo di pelo corto orizzontalmente o verticalmente.

Deve essere applicato in modo omogeneo e continuo sigillando tutta la superficie

◆ **Tempo d'applicazione:**

El tempo utile del prodotto è di 1 ora a +20°C., però si riduce considerevolmente a temperature superiori.

Comunque, dato che usare il prodotto è molto facile, l'applicazione si realizza rapidamente.

◆ **Applicazione successiva di vernice o poliuretano:**

1ª opzione: applicare **FIXAQUA PRIMER** e applicare il prodotto successivo entro le prime 6-8 ore di essiccazione.

2ª opzione: applicare **FIXAQUA PRIMER** e spolverare immediatamente con **CUARZONATURAL R.** In questo caso, lasciare asciugare 24 ore e, prima di dipingere, aspirare la sabbia che non ha aderito.

◆ **Uso come tappapori in cemento o calcestruzzo:**

Si raccomanda di adoperare un aspira-polvere prima di applicare **FIXAQUA PRIMER**. Possiamo avere una superficie con polvere però non piena di elementi sgretolati: sabbia, sgretolamenti,... Applicare **FIXAQUA PRIMER** con un rullo di lana e attendere 24 ore. Trascorso detto tempo si può dare un'altra mano se si desidera una superficie più chiusa, più cristallizzata.

◆ **Pulizia degli arnesi:**

Tutti gli arnesi possono essere puliti facilmente con acqua corrente prima dell'asciugamento completo di **FIXAQUA PRIMER**.

CONSUMI:

FIXAQUA PRIMER	300 gr./m ² applicato con rullo di pelo corto.
-----------------------	---

DATI TECNICI

PRODOTTO:

- Tipo: resine eposs bi-componente.
- Tossicità: Irritante, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Indossare sempre i guanti durante l'applicazione. Si consiglia l'utilizzo di occhiali di protezione. In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare con abbondante acqua corrente e rivolgersi a un medico.

- Infiammabilità: NO

APPLICAZIONE:

- Consistenza dell'impasto: lattiginoso
- Colore dell'impasto: bianca
- Densità dell'impasto: 1,1 g./cm³
- Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C
- Vita utile: 1 ora (+20°C, 50% H.R.)
- Indurimento definitivo: 7 giorni (+20°C, 50% H.R.)

PRESTAZIONI FINALI:

- Resistenza all'umidità: eccellente
- Resistenza all'invecchiamento: eccellente
- Resistenza ai solventi: eccellente
- Resistenza agli acidi/alcali: eccellente
- Aderenza su calcestruzzo bagnato: $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
- Aderenza su alluminio: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

STOCCAGGIO:

- Al coperto, in luogo asciutto e ventilato, all'interno delle confezioni originali ben chiuse: 12 mesi

PRESENTAZIONE:

- Disponibile in: Barattoli da 4 kg



Protezione TAPPAPORI per superfici cementizie o di calcestruzzo con polvere.



FIXAQUA PRIMER si può applicare facilmente con un rullo di pelo lungo.