

FIXAQUA TRANS

Membrana liquida di poliuretano monocomponente, TRASPARENTE e molto elastica.



Controindicazioni

FIXAQUA TRANS non deve essere usato:

- ◆ Modificando la sua composizione. Certamente comporterebbe problemi d'aderenza, estetici o di durevolezza.
- ◆ Non rispettando le misure di sicurezza e di protezione necessarie per l'uso di un prodotto irritante, infiammabile e formulato con solventi: usare come minimo guanti e maschera di protezione.
- ◆ Su superfici sporche, sgretolate o **bagnate**.
- ◆ In serbatoi che debbano contenere acidi o alcali forti.

CAMPI D'APPLICAZIONE

- ◆ **Impermeabilizzazione continua, senza giunti, sovrapposizioni, unioni, flessibile e TRASPARENTE**, collocato in sito in modo facile rapido e sicuro.
- ◆ **Impermeabilizzazione** applicabile su **vecchi coprimenti** di ceramica che abbiano perso la loro capacità di impermeabilizzazione dei quali però volessimo mantenere l'aspetto estetico, in balconi, terrazze tetti,... È completamente transitabile pedonalmente.
- ◆ **Protezione** di rinforzo di **vecchie impermeabilizzazioni** acriliche che abbiano perso la loro efficacia di impermeabilità.
- ◆ **Protezione** di rinforzo per **nuove impermeabilizzazioni poliuretaniche** elastiche tipo **FIXAQUA FILM**, contro l'azione dei raggi UV.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FIXAQUA TRANS è un elastomero TRASPARENTE di poliuretano di un solo componente, con proprietà eccezionali.

- È impermeabile al 100%.
- È molto resistente ai raggi ultravioletti.
- Non ingiallisce e resiste le intemperie.
- È molto elastico e chiude le fessure.
- Resistenza chimica e a microrganismi.
- Eccellente aderenza al supporto.
- Resistenza all'abrasione e ai colpi.
- Resistenza termica fra -50°C e +100°C
- Repelle la polvere: facile da pulire.
- Si asciuga rapidamente incluso a basse temperature.



Applicare con rullo di pelo corto.

MODO D'USO

◆ Preparazione del supporto:

Sono quattro le condizioni da rispettare:

- 1°) El supporto deve essere **pulito**: eliminare tutti i resti di polvere, muffa, pitture, cere, prodotti per scasserratura,...
- 2°) Scegliere **un giorno SENZA vento**, altrimenti la sporcizia si attaccherebbe sulla pellicola trasparente.
- 3°) Il supporto deve essere **solido**: può essere elastico come sarebbe il caso di **FIXAQUA FILM**, però la sua base del detto deve essere solida.
- 4°) Il supporto deve avere **un'umidità inferiore** al 4%. In caso di applicarlo su **FIXAQUA FILM**, il detto deve essere completamente asciutto.

◆ Preparazione del prodotto:

Omogeneizzare **FIXAQUA TRANS** con un mescolatore a 300-400 g.p.m.

◆ Applicazione del prodotto:

Generalmente **FIXAQUA TRANS** può essere applicato con airless, pennello o rullo preferibilmente due mani. (Osservare i tempi fra mano e mano secondo le temperature).

◆ Applicazione su FIX-TERRATS FIBRO o simile:

Possiamo applicare su **FIXAQUA TRANS** come strato finale e protezione del trattamento con **FIX-TERRATS FIBRO**. Inoltre conferisce un aspetto brillante. Possono anche essere protette vecchie impermeabilizzazioni acriliche previo risanamento della superficie.

◆ Applicazione su ceramica vecchia:

Innanzitutto risanare il supporto. Come prima cosa si eseguirà un'imprimatura con una miscela composta da 2 parti di **FIXAQUA TRANS** e 1 parte di **FIXAQUA DISOLVENTE**. Applicare con rullo di pelo corto. Aspettare 8 ore fino all'asciugamento ed applicare due mani di **FIXAQUA TRANS**.

◆ Applicazione su FIXAQUA FILM:

Dopo aver applicato **FIXAQUA FILM** secondo le istruzioni della scheda tecnica, possiamo migliorare la resistenza ai raggi UV in tetti applicando una mano di **FIXAQUA TRANS**.

◆ Attenzione: FIXAQUA TRANS è disponibile in finitura ad alta brillantezza. Tuttavia, se una volta applicato **FIXAQUA TRANS**, non vi piace il suo aspetto brillante e preferire una finitura più opaca, consigliamo di finire l'applicazione con **FIXAQUA MATE**.

◆ Attenzione: se piovesse prima dell'asciugamento completo del prodotto, l'impatto delle gocce di pioggia lasceranno imperfezioni sulla superficie. Bisognerà applicare un'altra strato per regolarizzare.

◆ Attenzione: si possono pulire tutti gli arnesi con **FIXAQUA DISOLVENTE** prima dell'indurimento del poliuretano.

CONSUMI:

Primer: **FIXAQUA TRANS** (100 gr./m²) + **FIXAQUA DISOLVENTE** (50 gr./m²)

FIXAQUA TRANS 400 gr./m² per strato

FIXAQUA MATE 300 gr./m² per strato

DATI TECNICI

FIXAQUA TRANS

PRODOTTO:

• Tipo:

Membrana impermeabile formulata con resine sintetiche. È resistente ai cicli gelo sgelo ed al contatto con acqua clorata.

Si

• Infiammabile:

APPLICAZIONE:

• Temperatura d'applicazione:

+ 5°C a + 35°C

• Aderenza iniziale:

≥ 2,0 N/mm²

• Permeabilità al vapore acqueo:

6 gr/m² x 24 ore

• Elongazione - Durezza Shore A:

≥ 250 % - 60

• Resistenza alla trazione:

5 N/mm²

• Temperatura di servizio:

da -30 a +90°C

• Resistenza alla pressione dell'acqua:

nessuna penetrazione (1m di colonna d'acqua a 24h.)

• Buona resistenza a soluzioni alcaline e acide (5%), detersivi, acqua di mare e oli.

• Asciugatura superficiale:

8-12 h.

• Adatto per transito leggero:

24-48 h.

• Asciugatura finale:

7 giorni

CONSERVAZIONE:

• In luoghi coperti e ventilati:

12 mesi

PRESENTAZIONE:

• È fornito in:

confezioni di: 5Kg. e

FIXAQUA MATE in 4 Kg.

TEMPI FRA STRATI:

		+10°C	+20°C	+30°C
• Fra FIXAQUA FILM e FIXAQUA TRANS :	Min.	24 ore	8 ore	5 ore
	Mass.	5 giorni	3 giorni	2 giorni
• Fra 2 strati successivi di FIXAQUA TRANS	Min.	14 ore	12 ore	5 ore
	Mass.	18 ore	16 ore	12 ore
• Fra FIXAQUA UNION e FIXAQUA TRANS	Min.	10 ore	8 ore	5 ore
	Mass.	12 ore	10 ore	8 ore
• Fra FIXAQUA TRANS e FIXAQUA MATE :		14 ore	12 ore	10 ore
• FIXAQUA TRANS è transitabile dopo:		48 ore	24 ore	18 ore
• FIXAQUA TRANS è definitivo dopo:		10 giorni	7 giorni	6 giorni



Versare il contenuto e ...



... applicare con airless, pennello o rullo.