

FIXARAPID FLEX

**Cemento colla speciale per ristrutturazioni URGENTI:
ii Transitabile alle 90 minuti !!
Straordinaria ADERENZA: ottiene 0,5 N/mm² alle 6 ore!!**



Controindicazioni

FIXARAPID FLEX non deve essere usato:

- ◆ Su supporti soggetti a vibrazioni o flessioni (usare **ELASTICER**)
- ◆ Fuori dal rango di temperature permesse.
- ◆ In pareti di gesso, cartone-gesso, o qualsiasi altro elemento il cui componente principale sia il gesso (usare **FIX PORCELANICO GEL**)
- ◆ All'esterno, senza effettuare l'incollamento doppio.
- ◆ Modificandone la formulazione.

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- ◆ Collocazione di ceramiche, gres, grès porcellanato, marmi, mosaici,... in pavimenti e rivestimenti nei quali di sia necessaria una riapertura **"durante i lavori"**, in interni e in esterni, e su supporti di malta, intonaco, **RECRECEM PRE-MIX**, **FIX-REVOCO**, **PAVIFORT**, **FIX-NIVEL** o simili.
- ◆ È stato concepito per un incollaggio PRIVO DI QUALSIASI TIPO DI EFFLORESCENZE di pietre naturali sensibili anche all'acqua dell'impasto del loro stesso cemento colla.
- ◆ **Riparazioni** in bagni, cucine, terrazze, uffici pubblici, supermercati, industrie, ecc.
- ◆ **Sovrapposizione** di gres, grès porcellanato, marmi,... su gres, ceramica,... in modo rapido.
- ◆ **Collocazione** che permette il transito alle **90 minuti dalla collocazione ed ottiene 0,5 N/mm² alle 6 ore!!**

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- ◆ **FIXARAPID FLEX** è un cemento-colla, a base di cemento speciale, inerti granulati, resine ed additivi sintetici, che impastati con acqua, offrono un cemento di **facile lavorabilità** con l'appianatoia dentata, perfetto incollamento, e una **presa rapida che permette il transito alle 90 minuti dalla collocazione ed ottiene 0,5 N/mm² alle 6 ore!!**.
- ◆ **FIXARAPID FLEX** è un cemento-colla di **facile lavorabilità** con un lungo tempo di apertura.
- ◆ **FIXARAPID FLEX** permette:
 - la stuccatura alle 90 minuti.
 - il transito alle 6 ore.

MODO D'USO

- ◆ **Supporto:**
Tutti i supporti dovranno comunque essere sempre resistenti, solidi, privi di polvere, vernice, cera, olio e grasso, e dovranno essere perfettamente induriti.

I supporti molto assorbenti o esposti al sole nelle stagioni calde, dovranno essere previamente inumiditi per evitare la rapida perdita di acqua nell'impasto.

◆ Preparazione dell'impasto:

Impastare con acqua pulita fino al conseguimento di un impasto omogeneo (6,4 litri di acqua a sacco di **FIXARAPID FLEX**); utilizzare un miscelatore elettrico con un basso numero di giri/min.; lasciare riposare 2 minuti poi impastare nuovamente in modo da ottenere un impasto liscio ideale all'uso.



Sovrapposizione di gres su grès porcellanato.

◆ Applicazione dell'impasto:

- Servirsi preferibilmente di una cazzuola dentata, con denti appropriati alle dimensioni del pezzo da applicare.
- Non è necessario inumidire le piastrelle prima della posa.
- In caso di applicazioni difficili o all'aperto si consiglia di adottare la tecnica dell'incollaggio doppio. Facciate: per l'incollaggio di pezzi con dimensioni superiori a 30x30cm., o con peso superiore a 40 kg/m² usare anche un ancoraggio di metallo idoneo.
- Esercitare una certa pressione sulla piastrina per controllare che il cemento "bagna" al 80% il rovescio dei pezzi ceramici. Assestare le piastrelle battendole con la mazza di gomma.
- Controllare costantemente con i polpastrelli delle dita che non si formi uno strato superficiale. Nel caso si formi, sarà necessario stendere nuovamente il cemento con la cazzuola dentata (non bagnare mai con dell'acqua).
- Proteggere il pavimento appena posato da calore, gelo, pioggia, ecc., almeno per le 24 ore successive alla posa.

◆ Sigillatura dei giunti:

Si consiglia di usare un prodotto specifico come **FIXCOLOR** (grana fine o grossa), o **EUROCOLOR FLEX** o **IDEAL COLOR** o **CERPOXI**. Applicare **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA** sui giunti di dilatazione.



Riparazioni in uffici pubblici.

CONSUMI:

Mosaico vitreo fino a 5x5 cm.:	Cazzuola dentata da 3 mm.	circa 2,4 kg/m ²
Piastrelle fino a 15x15 cm.:	Cazzuola dentata da 6 mm.	circa 2,5-3,0 kg/m ²
Piastrelle grandi:	Cazzuola dentata da 10 mm.	circa 4,0 kg/m ²

DATI TECNICI

NORMATIVE:	EN-12.004
PRODOTTO:	
• Tipo:	C2 FT S1 Adesivo a base di cemento migliorato a presa rapida con caratteristiche aggiuntive e privo di scivolosità
• Densità in polvere:	1,43 g/cm ³
• Tossicità:	Irritante, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi
APPLICAZIONE:	
• Acqua per l'impasto:	6,4 l / sacco da 25 kg
• Densità dell'impasto:	1,51 g/cm ³
• Temperatura di applicazione:	+ 5°C a + 35°C
• Tempo di apertura:	10 min.
• Tempo di regolazione:	10 min.
• Vita utile:	20 min.
• Scivolosità:	< 0,5 mm.
• Spessore dello strato:	da 0 a 10 mm.
• Riempimento ogni:	90 minuti
• Transitabile dopo:	6 ore
PRESTAZIONI FINALI:	
• Resistenza all'umidità:	eccellente
• Resistenza all'invecchiamento:	eccellente
• Resistenza ai solventi:	eccellente
• Flessibilità:	eccellente
• Aderenza iniziale dopo 6ore/24ore/5giorni:	≥ 0,5 / ≥ 1,0 / ≥ 1,5 N/mm ²
• Aderenza dopo immersione in acqua:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderenza in seguito ad invecchiamento per azione del calore:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderenza dopo vari cicli di gelo/disgelo:	≥ 1,0 N/mm ²
• Tempo di apertura: aderenza (10min):	≥ 0,5 N/mm ²
• Deformazione trasversale EN 12002:	≥ 2,5 mm
STOCCAGGIO:	
• Al coperto, in luogo asciutto e ventilato:	12 mesi
COME SI PRESENTA:	
• E' disponibile in:	Sacchi da 25 kg a colori Grigio