

FIXCOLOR 0/4

Malta di cemento colorato, per la stuccatura dei giunti da 0 a 4 mm.



CAMPI D'APPLICAZIONE:

- 1) Stuccature di giunti molto stretti
- 2) Stuccature dei giunti fra mattonelle di pavimenti e rivestimenti sia in **INTERNI** **CHE IN ESTERNI**.
- 3) Stuccature dei giunti di piastrelle, mosaici, ceramica, mosaico vitreo, gres estruso, gres porcellanato, ecc.
- 4) Stuccature dei giunti fra pietre naturali, marmi, piastrelle idrauliche, ecc.
- 5) Stuccature di giunti in **PISCINE** con clorazione tradizionale.



Mescolare FIXCOLOR con acqua ha un uso più generale e più concorrenziale per gli edili.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FIXCOLOR è una malta a base di cemento, inerti finemente granulati e additivi speciali, che induriscono senza provocare crepe. I pigmenti che conferiscono il colore provocano un effetto decorativo e duraturo nei giunti. Le sue caratteristiche **uniche** lo rendono differente per la sua:

- ◆ Gran aderenza.
- ◆ Gran impermeabilità.
- ◆ Eccellente possibilità di lavoro con la appianatoia di gomma.
- ◆ Gran resistenza meccanica.

MODO D'USO:

◆ Preparazione dei giunti:

Prima dell'applicazione di **FIXCOLOR** pulire tutti i giunti. Lo scopo è ottenere giunti resistenti, solidi, senza polvere, vernici, cere oli, grassi. ecc. In caso di posa con cemento colla a presa rapida, attendere 4 ore prima di procedere al riempimento delle fughe; invece, in caso

Controindicazioni

FIXCOLOR 0/4 non deve essere usato:

- ◆ Per giunti superiori a 4 mm. perché si produrrebbero crepe (usare **FIXCOLOR 4/16 6 EUROCOLOR FLEX**).
- ◆ Per giunti resistenti agli acidi (usare **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**).
- ◆ Per giunti di dilatazione (usare **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA**).
- ◆ Sopra supporti di malta non asciutti (appariranno efflorescenze sulla superficie).
- ◆ In giunti sottoposti a pulizia a pressione (usare **FIXCOLOR + LATEFIX**).
- ◆ Mescolato con acqua sporca o salina (si perderà il colore).

di posa con cemento colla normale, attendere 24 ore.

Nei giunti molto assorbenti e asciutti o esposti al sole in periodi caldi, prima bisognerà umidificarli, però tenendo presente che troppa umidità o una temperatura inferiore a +5°C. e superiore a +35°C. **non** garantisce né una buona consistenza né una collocazione regolare.

◆ Preparazione dell'impasto

Mescolare circa con un 24 % di acqua pulita (6,0 l. d'acqua per ogni 25 Kg. di cemento) fino all'omogeneizzazione; usare un mescolatore elettrico a basso numero di giri; lasciare riposare durante 2 minuti; rimischiare per ottenere l'impasto pronto per l'uso.

◆ Applicazione dell'impasto

Riempire completamente i giunti con una spatola di gomma premendola per riempire tutte le cavità e raccogliendo immediatamente quanto eccede con la spatola. **DOPO UN MASSIMO DI QUINDICI MINUTI DALL'APPLICAZIONE** iniziare la finitura della superficie della giunta e la pulizia della piastrella con una spugna dura, o

spugna abrasiva di tipo SCOTH-BRITE, leggermente umida. Nel mercato, per grandi superfici ci sono macchine rotanti con dischi speciali per realizzare più velocemente la collocazione e la pulizia. (Consultare).

◆ Precauzioni:

Per stuccare giunti di pavimenti di tipo terracotta o mattonelle con superfici assorbenti raccomandiamo applicare un previo strato protettore per chiudere i pori e agevolare la posteriore pulizia. (usare **FIX-OIL**).

Se rimangono piccoli residui di prodotto in piastrelle di tipo ruvido, iniziare l'ultima pulizia trascorsi sette giorni dalla stuccatura, usando acidi pulitori, convenientemente diluiti (1:10) di tipo **GRESNET**.



Iniziare la finitura della stuccatura dei giunti con una spugna leggermente umida.



Ultima pulizia trascorsi sette giorni, usando **GRESNET** convenientemente diluiti (1:10).

CONSUMI:

Dimensioni della piastrella (mm)	Spessore della piastrella (mm)	Larghezza della fuga (mm)	Rendimento (kg/m ²)
25x25	4	2	1,10
50x50	4	2	0,60
100x100	6	2	0,40
150x150	6	3	0,40
150x220	6	3	0,30
200x200	8	4	0,50

DATI TECNICI

NORMATIVE:

EN-13.888

PRODOTTO:

• Tipo:

CG2 W A

Materiale di riempimento a base di cemento migliorato con caratteristiche aggiuntive: elevato grado di resistenza alle abrasioni e basso livello di assorbimento dell'acqua.

• Densità in polvere:

1,2 g/cm³

• Tossicità:

Irritante, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

APPLICAZIONE:

• Tempi di attesa prima di eseguire il riempimento se è stato usato:

-cemento colla a presa rapida:

4 ore.

-cemento colla normale:

24 ore.

• Acqua per l'impasto:

circa 6,0 litri / sacco 25 kg

• Densità dell'impasto:

2,0 g/cm³

• Temperatura di applicazione:

da + 5°C a + 35°C

• Vita utile:

60 min

• Inizio della pulizia:

dopo 30 min. a +20°C

• Percorribile dopo:

24 ore

• Indurimento definitivo:

7 giorni

PRESTAZIONI FINALI:

• Resistenza all'umidità:

eccellente

• Resistenza all'invecchiamento:

eccellente

• Resistenza ai solventi:

eccellente

• Resistenza agli acidi deboli:

poca

• Resistenza alla temperatura:

eccellente tra -50°C y +250°C

• Resistenza all'abrasione:

≤1000 mm³

• Resistenza alla flessione dopo stoccaggio a secco:

≥ 2,5 N/mm²

• Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo/disgelo:

≥ 2,5 N/mm²

• Resistenza alla compressione dopo stoccaggio a secco:

≥ 15 N/mm²

• Resistenza alla compressione dopo cicli di gelo/disgelo:

≥ 15 N/mm²

• Retrazione:

≤3 mm/m

• Assorbimento di acqua dopo 30 min:

≤2 g

• Assorbimento di acqua dopo 240 min.:

≤5 g

STOCCAGGIO:

Al coperto, in luogo ventilato all'interno delle confezioni originali ben chiuse fino a:

24 mesi (secchi); 12 mesi (sacchi)

COME SI PRESENTA, COLORI DISPONIBILI:

Disponibile in:

Secchi da 5 kg ed in sacchi da 25 kg .