

Cemento colla molto plastico con texture GEL per l'incollamento e stuccatura di mosaico vitreo in piscine e per il fissaggio di gres porcellanato sia in INTERNI che in pavimenti ESTERNI.



Controindicazioni

FIXSET GEL non deve essere usato:

- ◆ Su supporti soggetti a vibrazioni o flessioni: (usare **FIXACER + ADIFLEX**)
- ◆ Su legno, superfici metalliche,... (usare **ELASTICER**)
- ◆ Mediante punti. Servirsi di una cazzuola dentata e assestare le piastrelle battendole con la mazza di gomma.

CAMPI D'APPLICAZIONE:

- ◆ Ideale per l'incollamento e stuccatura di mosaico vitreo in **piscine** con clorazione tradizionale.
- ◆ Posa di gres porcellanato su supporti di malta di pavimenti e rivestimenti INTERNI e di pavimenti ESTERNI.
- ◆ Posa di piastrelle di gres, gres porcellanato, mosaico, ceramiche,... in interni, con una resistenza all'umidità superiore alla proporzionata da **FIXACER** in collocazione di ceramiche in bagni, zone di doccia, ecc.
- ◆ Posa di piastrelle su gesso, scagliola, pannelli in gesso, cartongesso idrofugato o su qualsiasi altro il cui componente principale sia il gesso.
- ◆ **FIXSET GEL** è un cemento di strato sottile che può essere applicato con spessore da 3 a 10 mm.
- ◆ **FIXSET GEL** è un cemento che può essere applicato su supporti del tipo **FIX-REVOCO, RECRECEM PRE-MIX, HIDRO-FIX, IMPERTOT, FIX-NIVEL**, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FIXSET GEL è una composizione di cementi, inerti, additivi organici e resine inorganiche che gli danno una resistenza speciale all'umidità. **FIXSET GEL** è di facile applicazione grazie alla sua particolare viscosità. Cemento colla senza gocciolamento



Incollamento e stuccatura di mosaico vitreo

MODO D'USO

◆ Supporto:

Tutti i supporti dovranno comunque essere sempre resistenti, solidi, privi di polvere, vernice, cera, olio e grasso, e dovranno essere perfettamente induriti.

I supporti molto assorbenti o esposti al sole nelle stagioni calde, dovranno essere previamente inumiditi per evitare la rapida perdita di acqua nell'impasto.

◆ Preparazione dell'impasto:

Per ogni sacco da 25 kg miscelare con acqua pulita fino ad ottenere un composto omogeneo: 7,25 litri di acqua a sacco per il **FIXSET GEL**; utilizzare un miscelatore elettrico a basso numero di giri/min., per evitare la formazione di grumi.

◆ Applicazione dell'impasto:

- Utilizzare preferibilmente una cazzuola dentata, con denti di dimensioni idonee al pezzo da applicare.
- Non è necessario inumidire i pezzi prima della posa

- Esercitare una certa pressione sulla piastrella per controllare che il cemento "bagna" al 80% il rovescio dei pezzi ceramici. Assestare le piastrelle battendole con la mazza di gomma.
- Proteggere il pavimento appena posato da calore eccessivo, gelo, pioggia, ecc., almeno per le 24 ore successive alla posa.

◆ Sigillatura dei giunti:

Si consiglia di usare **FIXSET GEL** o un prodotto specifico come **FIXCOLOR** (grana fine o grossa), o **EUROCOLOR FLEX** o **IDEAL COLOR** o **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**.

Applicare **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA** sui giunti di dilatazione.



Collocazione di pavimenti e di rivestimenti.



Miscelare con miscelatore elettrico.

CONSUMI:

Mosaico vitreo fino a 5x5 cm.:	Cazzuola dentata da 3 mm.	circa 2,4 kg/m ²
Piastrelle fino a 15x15 cm.:	Cazzuola dentata da 6 mm.	circa 2,5-3,0 kg/m ²
Piastrelle grandi:	Cazzuola dentata da 10 mm.	circa 4,0 kg/m ²

Per l'incollamento e stuccatura di mosaico vitreo:

Mosaico vitreo fino a 5x5 cm.:	Cazzuola dentata da 3 mm.	circa 3,4 Kg./m ²
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

DATI TECNICI

NORMATIVE:

EN-12.004

PRODOTTO:

• Tipo:

C2 TE

Adesivo a base di cemento migliorato cementizio a presa normale e scivolosità ridotta per l'attaccamento di piastrelle di gres e gres porcellanato e per l'incollamento di mosaico vitreo.

• Densità in polvere:

1,24 g/cm³

• Tossicità:

Irritante, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi

APPLICAZIONE:

• Acqua per l'impasto:

7,25 l / sacco da 25 kg

• Densità dell'impasto:

1,75 g/cm³

• Temperatura di applicazione:

+ 5°C a + 35°C

• Tempo di apertura:

30 min.

• Tempo di regolazione:

30 min.

• Vita utile:

60 min.

• Scivolosità:

< 0,5 mm.

• Spessore dello strato:

da 0 a 10 mm.

• Riempimento ogni:

24 ore

• Transitabile dopo:

48 ore

PRESTAZIONI FINALI:

• Resistenza all'umidità:

eccellente

• Resistenza all'invecchiamento:

eccellente

• Resistenza ai solventi:

eccellente

• Flessibilità:

eccellente

• Aderenza iniziale:

≥ 1,0 N/mm²

• Aderenza dopo immersione in acqua:

≥ 1,0 N/mm²

• Aderenza in seguito ad invecchiamento per azione del calore:

≥ 1,0 N/mm²

• Aderenza dopo vari cicli di gelo/disgelo:

≥ 1,0 N/mm²

• Tempo di apertura: aderenza (30min):

≥ 0,5 N/mm²

STOCCAGGIO:

• Al coperto, in luogo asciutto e ventilato:

12 mesi

COME SI PRESENTA:

• E' disponibile in:

Sacchi da 25 kg (grigio e bianco)