LATEFIX

Lattice per migliorare l'impermeabilità e l'aderenza di FIXCOLOR.

ATTENZIONE

- Non usare **FIXCOLOR + LATEFIX** in giunti di dilatazione (usare **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA**).
- Non applicare **LATEFIX** a temperature inferiori a +5°C.

CAMPI D'APPLICAZIONE:

1. Si usa sempre come **sostitutivo** dell'ACQUA nelle stuccature. Si mescola con prodotti a base di cemento, colorati o no, per la stuccatura di giunti in piastrelle.
2. Ideale per aumentare le caratteristiche meccaniche, l'impermeabilità e adesione di **FIXCOLOR 0/4 e 4/16**.
3. Stuccature di piastrelle in **piscine**, serbatoi, ecc. dato che aumenta la resistenza ai prodotti abituali: urina, oli, candeggina, detergenti, ecc.
4. Stuccature di giunti fra piastrelle in esterni, balconi, facciate, terrazze, ecc.
5. Riparazione di giunti vecchi o in cattivo stato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

LATEFIX è un polimero speciale in dispersione acquosa che, mescolato con cemento per la stuccatura di giunti offre il risultato seguente:

- **Migliore impermeabilità.**
- Migliore aderenza.
- Migliore compattezza: **porosità e assorbimento minore**, e maggiore resistenza all'abrasione.
- Migliore resistenza alla compressione e flessotrazione.

Non mescolare mai **LATEFIX** con acqua.

MODO D'USO:

- **Preparazione dei giunti:**
  Prima dell'applicazione di **FIXCOLOR** pulire tutti i giunti. Lo scopo è ottenere giunti resistenti, solidi, senza polvere, vernici, cere oli, grassi. ecc. **In caso di posa con cemento colla a presa rapida, attendere 4 ore prima di procedere al riempimento delle fughe; invece, in caso di posa con cemento colla normale, attendere 24 ore.** Nei giunti molto assorbenti e asciutti o esposti al sole in periodi caldi, prima bisognerà umidirli, però tenendo presente che troppa umidità o una temperatura inferiore a +5°C. e superiore a +35°C. non garantisce né una buona consistenza né una collocazione regolare.

- **Preparazione dell'impasto:**
  Mescolare circa 6 l. di **LATEFIX** con ogni 25 Kg. di **FIXCOLOR 0/4** o 5,5 l. di **LATEFIX** per ogni 25 Kg. di **FIXCOLOR 4/16**.
  Si raccomanda di aggiungere la polvere al liquido mescolando continuamente, e se è possibile con mescolatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere un impasto omogeneo e pastoso.
  Aspettare 2 minuti e rimescolare per ottenere un impasto pronto per l'uso.
  NON MESCOLARE MAI LATEFIX CON ACQUA.

- **Applicazione dell'impasto:**
  Riempire completamente i giunti con una spatola di gomma premendo per riempire tutte le cavità e raccogliendo subito tutti gli avanzi con la spatola.
  DOPO UN MASSIMO DI QUINDICI MINUTI DALL'APPLICAZIONE iniziare la finitura della stuccatura dei giunti e la pulizia

delle piastrelle con una spugna dura o abrasiva di tipo Scotch Brite leggermente umida. Nel mercato, per superfici grandi ci sono macchine rotanti con dischi speciali per effettuare una collocazione e una pulizia più rapida (consultare).

◆ **Precauzioni:**
Per stuccare giunti di pavimenti di tipo terracotta o mattonelle con superfici assorbenti raccomandiamo applicare un previo strato protettore per chiudere i pori e agevolare la posteriore pulizia. (usare **FIX-OIL**.).
Se rimangono piccoli residui di prodotto in piastrelle di tipo ruvido, iniziare l'ultima pulizia trascorsi sette giorni dalla stuccatura, usando acidi pulitori, convenientemente diluiti (1:10) di tipo **GRESNET**.

Riparazione di giunti vecchi o in cattivo stato.

Iniziare la finitura della stuccatura dei giunti con una spugna leggermente umida.

Ultima pulizia trascorsi sette giorni, usando **GRESNET** convenientemente diluiti (1:10).

CONSUMI:

Dimensioni (mm.)	Spessore (mm.)	Larghezza (mm.)	Rendimento de Fixcolor 4/16 (Kg/m^2)	Rendimento de Latefix (Kg/m^2)
100x200	8	4	0,96	0,2
120x240	12	8	2,40	0,5
200x200	8	6	0,96	0,2
200x400	10	15	2,25	0,48
250x250	12	10	1,92	0,4
250x250	10	20	3,2	0,7
300x300	8	6	0,64	0,14
330x330	15	20	3,64	0,77

DATI TECNICI

NORMATIVE: **EN-13.888**

PRODOTTO:

• Tipo:	Liquido fluido di colore bianco, ideale per aumentare le caratteristiche meccaniche di FIXCOLOR.
• Densità:	1,0 gr/cm3
•pH	6 ± 1
•Imfiammabilità	No
• Tossicità:	Irritante in soggetti predisposti.

APPLICAZIONE:

• Tempi di attesa prima di eseguire il riempimento se è stato usato:	
-cemento colla a presa rapida:	6 ore.
-cemento colla normale:	24 ore.
• Impasto:	circa 6,0 lt./sacco 25 kg FIXCOLOR 0/4 circa 5,5 lt./sacco 25 kg FIXCOLOR 4/16
• Densità dell'impasto:	1,6 g/cm^3
• Temperatura di applicazione:	da + 5°C a + 35°C
• Vita utile:	60 min
• Inizio della pulizia:	dopo 30 min. a +20°C
• Percorribile dopo:	24 ore
• Indurimento definitivo:	7 giorni

PRESTAZIONI FINALI:

• Resistenza all'umidità:	eccellente
• Resistenza all'invecchiamento:	eccellente
• Resistenza ai solventi:	eccellente
• Resistenza agli acidi deboli:	poca
• Resistenza all'abrasione:	<1000 mm^3
• Resistenza alla flessione dopo stoccaggio a secco:	≥ 2,5 N/mm^2
• Resistenza alla flessione dopo cicli di gelo/disgelo:	≥ 2,5 N/mm^2
• Resistenza alla compressione dopo stoccaggio a secco:	≥ 15 N/mm^2
• Resistenza alla compressione dopo cicli di gelo/disgelo:	≥ 15 N/mm^2
• Retrazione:	<3 mm/m
• Assorbimento di acqua dopo 30 min:	<2 g
• Assorbimento di acqua dopo 240 min.:	<3 g

STOCCAGGIO:
Al coperto, in luogo ventilato fino a: 12 mesi

COME SI PRESENTA:
Disponibile in: 1,25 lts e 25 lts.