NO-CRACKS

Liquido sigillante per microfessure in piscine e serbatoi in calcestruzzo per contenere piccole perdite d'acqua.

ATTENZIONE

NO-CRACKS non deve essere utilizzato:

- In altre applicazioni senza consultare previamente l'Ufficio Tecnico.
- In caso di GRANDI perdite d'acqua. **NO-CRACKS** è in grado di sigillare esclusivamente microfessure nel calcestruzzo invisibili a occhio nudo.
- Per altri materiali che NON contengono cemento

AMBITI DI APPLICAZIONE

- Ideale per serbatoi, piscine, tubi etc. e in generale per qualsiasi elemento contenente acqua fabbricato in cemento
- In caso di perdite d'acqua fino a un massimo di 80 litri/giorno, è possibile provare a sigillare le microfessure del calcestruzzo senza svuotare la piscina, prima di prendere altri provvedimenti più drastici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NO-CRACKS è un additivo ultrafluido che si aggiunge all'acqua della piscina in modalità ricircolo senza che passi attraverso il filtro. **NO-CRACKS** agisce in 48-72 ore reagendo con l'idrossido di calcio del cemento idratato, mediante la formazione di microcristalli insolubili che otturano le microfessure, risolvendo così la perdita d'acqua. Il dosaggio è di 1 kg ogni 60 m3.

Il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

- È totalmente innocuo per i bagnanti.
- I cristalli formati sono totalmente insolubili, cioè si conservano per tempo indefinito.
- Genera una reazione naturale con il cemento della struttura da riparare.
- È di facile impiego: basta aggiungerlo puro direttamente all'acqua.

MODALITÀ D'USO

- **Preparazione della piscina:**
  Impostare la valvola multifunzione dell'impianto di depurazione in modalità "ricircolo" dell'acqua senza passare attraverso il filtro.

- **Aggiunta del NO-CRACKS:**
  · Secondo la tabella dei consumi allegata, aggiungere direttamente all'acqua della piscina la quantità di **NO-CRACKS** raccomandata.
  · Qualora si ritenga che la fessura possa trovarsi in qualche tubo, è possibile aggiungere il **NO-CRACKS** direttamente negli skimmer.
  · Lasciare l'impianto di depurazione della piscina in modalità ricircolo al **massimo** per 48-72 ore
  · Durante questo processo i bagnanti NON devono usare la piscina.

◆ **Conclusione del processo:**
Una volta verificata l'efficacia del **NO-CRACKS** rispetto alla piccola perdita trattata con il prodotto o se dopo essere trascorse 72 ore la perdita non è stata tamponata a causa delle dimensioni della fessura, maggiori della stima iniziale. IN QUALUNQUE CASO sarà necessario riportare la valvola multifunzione in modalità di filtraggio e regolare il pH dell'acqua della piscina, che al termine del processo risulterà molto probabilmente più alcalino.

◆ **Cosa fare in caso di inefficacia del prodotto:**
In primo luogo è opportuno prendere atto che siamo di fronte a una fessura di dimensioni superiori rispetto alla stima iniziale. In questo caso l'deale sarebbe localizzare la crepa con metodi termografici o chimici e sigillarla convenientemente (consultare la scheda del prodotto **SELLADOR S10)**. Un'altra possibilità è quella di reimpermeabilizzare la piscina seguendo il metodo "Reimpermeabilizzazione senza togliere la vecchia ceramica". Consultare il Dipart. tecnico circa i passi da seguire.

◆ **Applicazione in serbatoi di acqua potabile:**
ATTENZIONE: l'acqua a cui è stato aggiunto il prodotto **NO-CRACKS** per sigillare piccole crepe e microfessure NON è potabile e deve essere smaltita.
Una volta svuotato il serbatoio, pulire il calcestruzzo con acqua e detergente, quindi risciacquarlo con abbondante acqua e riempirlo nuovamente con acqua pulita.

Esempi di consumo a seconda delle misure della piscina:		
Lunghezza x Larghezza x Profondità:	**m3 d'acqua:**	**NO-CRACKS:**
8 x 4 x 1,5 ml	**48**	**0,8 kg**
10 x 5 x 1,2 ml	**60**	**1 kg**
25 x 12,5 x 1,8 ml	**562**	**9 kg**

DATI TECNICI

PRODOTTO:	
• Tipo:	Liquido sigillante che reagisce con il cemento
• Densità:	ca. 37 °Bé (+20°C)
• Viscosità:	ca. 90 °Bé (+20°C)
• Tossicità:	No
• Irritante:	No
APPLICAZIONE:	
• Temperatura di applicazione:	+5°C a +35°C
• Tempo di reazione:	48-72 ore massimo
STOCCAGGIO:	
• In luoghi coperti, asciutti e ventilati:	36 mesi
PRESENTAZIONE:	
Viene fornito in:	flaconi da 1 kg.

Per piscine o serbatoi che presentano microfessure nel calcestruzzo con conseguenti perdite d'acqua.

Una volta terminato il processo con **NO-CRACKS**, si saranno formati dei microcristalli all'interno delle fessure, che contengono le perdite