

PRIMFIX

Additivo per imprimiture, aumenti di spessore e per migliorare le proprietà delle malte.



Controindicazioni

PRIMFIX non deve essere usato:

- ◆ Diluito più di quanto indicato nelle istruzioni.
- ◆ A temperature inferiori a +5°C.
- ◆ Per altre applicazioni che non siano le indicate.
- ◆ Con cementi colla di presa.
- ◆ Collocazioni speciali che richiedano l'uso di un cemento di aderenza eccezionale (Consultare il dipartimento tecnico).

CAMPI D'APPLICAZIONE:

1. Mescolato con cemento serve come **ponte d'unione** per l'unione di malte nuove e vecchie.
2. Mescolato con cemento e sabbia otteniamo **malte colla** adatte per l'incollamento di ceramica e grès porcellanato.
3. Mescolato con malta migliora notevolmente la **adesione**, resistenza meccanica e durezza dello stesso.
4. Per la realizzazione di **aumenti di spessore** sulla muratura.
5. Stuccatura di **supporti porosi** come: placche di cartongesso, intonaci di gesso, tavelloni gessati, cemento o malte porose,... si usa sempre prima di l'incollaggio di placchette con **FIXACER** o **FIXAGRES FLEX**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRIMFIX è un lattice di colore bianco formato da polimeri in dispersione acquosa che, puro, in alcuni casi serve come imprimitura o ponte d'unione e in altri mescolato con malte idrauliche migliora la flessibilità, impermeabilità, aderenza, e resistenza alla compressione e trazione.



Esecuzione di massetti.

MODO D'USO

◆ Supporto:

Tutti i supporti dove sia applicato **PRIMFIX** puro o una malta nella quale sia un componente, devono essere resistenti, solidi, senza polvere, vernici, cere, oli e grassi ed essere completamente induriti.

◆ Preparazione dell'impasto:

Usò come **imprimitura** su intonaci di **gesso**:

- 1º) Si applica una mano di **PRIMFIX** senza diluire con pennello o rullo.
- 2º) Si lascia asciugare.
- 3º) Estendere il cemento con una appiাতoia dentata.

Usò come **ponte d'unione**:

- 1º) Fare le mescolanze seguenti:
cemento / **PRIMFIX** in proporzione 1:1.
- 2º) Applicare la mescola nel pavimento con pennello o rullo.
- 3º) Stendere la malta sulla stesura di presa quando sia ancora fresca.

Uso come additivo per realizzare **malte di aumenti di spessore da 1 a 3 mm**:

- 1^a) Imprimere come indicato anteriormente.
- 2^a) Fare le mescolanze seguenti: 50 Kg. di cemento + 150 Kg. di sabbia + la quantità necessaria di **PRIMFIX**.
- 3^a) Mettere l'impasto nel pavimento e spianare con un regolo e livello appropriati.

Uso come additivo per realizzare **malte di aumenti di spessore da 3 a 30 mm**:

- 1^a) Imprimere come indicato anteriormente.
- 2^a) Fare le mescolanze seguenti: 25 lts. di **PRIMFIX** + 50 lts. d'acqua.
- 3^a) Fare le mescolanze seguenti: 50 Kg. di cemento + 200 Kg. di sabbia + aggiungere alla mescola di cemento/sabbia la quantità necessaria della mescola liquida, mescolandolo con una betoniera.

Uso come additivo per effettuare malte di presa per l'incollamento di **GRÈS**:

- 1^a) Fare le mescolanze seguenti: 25 lts di **PRIMFIX** + 75 lts di acqua.
- 2^a) Fare le mescolanze seguenti: 50 Kg. di cemento + 200 Kg. di sabbia + aggiungere alla mescola di cemento/sabbia la quantità necessaria della mescola liquida, mescolandolo con una betoniera.
- 3^a) Usare la tecnica dell'incollamento doppio.

Uso come additivo per effettuare malte di presa per l'incollamento di **GRÈS PORCELLANATO**:

- 1^a) Fare le mescolanze seguenti: 25 lts di **PRIMFIX** + 25 lts di acqua.
- 2^a) Fare le mescolanze seguenti: 50 Kg. di cemento + 200 Kg. di sabbia + aggiungere alla mescola di cemento/sabbia la quantità necessaria della mescola liquida, mescolandolo con una betoniera.
- 3^a) Usare la tecnica dell'incollamento doppio.

◆ Applicazione della mescola:

- Nel caso di collocazioni, premere sempre sulle piastrelle per assicurare un buon incollamento. "Martellare" i pezzi con un martello di gomma.
- Proteggere i lavori recenti dall'eccessivo calore, gelate, pioggia, ecc. come minimo le prime 24 ore.
- Come tutta la malta con aggiunta di lattice, bisogna controllare continuamente che non si sia formato uno strato sulla superficie.

CONSUMI:

	PRIMFIX (lt./m ²)	Acqua (lt./m ²)	Cemento (Kg./m ²)	Sabbia (Kg./m ²)
• Imprimatura	0,05	---	---	---
• Ponte d'unione	0,20	---	0,20	---
• Solette di 1 mm. a 3 mm.	0,27	---	0,43	1,30
• Solette di 3 mm. a 30 mm.	0,09	0,18	0,36	1,45
• Incollamento di GRÈS (tecnica dell'incollamento doppio)	0,07	0,21	0,36	1,45
• Incoll. di GRÈS PORCELLANATO (tecnica dell'incollamento doppio)	0,14	0,14	0,36	1,45

(por mm. di spessore di malta).

DATI TECNICI

LINEE GUIDA:

EN 13.813 (con RECRECEM PRE-MIX)

PRODOTTO:

- Tipo: dispersione acquosa ideale per migliorare le proprietà delle malte. Con RECRECEM PRE-MIX: otteniamo un CT-C35-F8: malta di presa normale e asciugamento rapido.
- Aspetto: liquido bianco
- Densità: 1,02-1,04 g/cm³
- Contenuto solidi secchi: 25%
- pH: 4
- Tossicità: No
- Infiammabilità: il contatto prolungato potrebbe irritare

APPLICAZIONE:

- Temperatura di applicazione: + 5°C a + 35°C

PRESTAZIONI FINALI:

- Resistenza all'umidità: eccellente
- Resistenza all'invecchiamento: eccellente
- Resistenza ai solventi: eccellente
- Flessibilità: la migliora
- Resistenza alla flessione, compressione: >8 N/mm² ; >35 N/mm²

STOCCAGGIO:

- Al coperto, in luogo asciutto e ventilato, nella confezione originale ben chiusa: 12 mesi

COME SI PRESENTA:

- E' disponibile in: 5 lts. e 25 lts.

◆ Stuccatura di giunti durante la collocazione:

Si consiglia di usare un prodotto specifico come **FIXCOLOR** (grana fine o grossa), o **EUROCOLOR FLEX** o **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**.

Applicare **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA** sui giunti di dilatazione.



Aggiungere alla mescola di cemento/sabbia la quantità necessaria di **PRIMFIX**.