

TAPA-VIAS

Malta a presa praticamente **ISTANTANEA** per il tamponamento delle perdite d'acqua nei serbatoi, nelle tubature, ...



ATTENZIONE

TAPA-VIAS non è adatto:

- ◆ In caso di aggiunta di sabbia, calce o cemento extra: potrebbero prodursi sgocciolamenti, scollamenti o mancanza di aderenza
- ◆ Su superfici sporche, con parti sconnesse, residui di vernice,...
- ◆ Per usi diversi da quelli specificati.



Ideale per fissare scatole elettriche istantaneamente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- **Tamponamento** di perdite d'acqua causate dalla rottura di tubazioni, serbatoi, piscine e in generale di qualsiasi elemento strutturale del calcestruzzo.
- Resistente alle alte pressioni, ottura le perdite d'acqua **garantendo** la massima sicurezza.
- È adatto per essere applicato in tunnel, gallerie, pozzi, canali e in generale in qualsiasi struttura che abbia come materiale da costruzione: il cemento.
- È ampiamente utilizzato anche nell'ancoraggio ultrarapido di controinfissi per porte.
- Ideale per l'ancoraggio ultrarapido di parapetti, pali della segnaletica stradale, bulloni, box luminosi, tratti di tubi corrugati contenenti cavi della luce, ...
- Ottimo come riparatore di **infissi di finestre**, porte, ancoraggio di bulloni, ...
- Eccellente nelle riparazioni verticali e orizzontali, non è soggetto a **scivolamento in verticale**.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TAPA-VIAS è una malta fibrorinforzata e modificata con resine ad alta resistenza e di eccellente qualità, con un ritiro controllato e una presa **ULTRARAPIDA** che consente di ottenere una resistenza iniziale elevatissima sia alla flessione che alla compressione.

TAPA-VIAS, mescolato esclusivamente con acqua fornisce una malta caratterizzata da un'elevata resistenza alle abrasioni e agli agenti atmosferici, oltre ad una flessibilità tecnica di base che permette un impiego del prodotto in tutte le applicazioni specificate. Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono:

- ◆ Forza meccanica in flessione e compressione molto elevata
- ◆ Caratteristiche fisiche e meccaniche molto simili al calcestruzzo: elasticità, permeabilità,...
- ◆ Eccellente aderenza alla maggior parte dei materiali da costruzione: calcestruzzo, pietra, laterizi
- ◆ Eccellente resistenza al deterioramento
- ◆ Resistente ad ogni tipo di cedimento
- ◆ Grazie alla sua naturale componente alcalina, protegge le armature dai fenomeni della corrosione.

MODO D'USO

◆ Preparazione del supporto:

Nelle perdite d'acqua: in presenza di una perdita d'acqua da una tubazione, un serbatoio, ecc., occorre in primo luogo eliminare qualsiasi residuo di calcestruzzo danneggiato, sconnesso, instabile o disgregabile.

Negli elementi di ancoraggio: in questo caso, occorre eliminare qualsiasi residuo di polvere, vernice, cera, olio disarmante, ... e aprire il foro per consentire a **TAPA-VIAS** di penetrare in profondità. I supporti molto assorbenti o esposti al sole nelle stagioni calde, dovranno essere previamente inumiditi per evitare una rapida perdita di acqua nell'impasto.

◆ Preparazione dell'impasto:

Mescolare **RIGOROSAMENTE** 2,0 litri di acqua con 10 kg di **TAPA-VIAS** oppure mescolare 400 cm³ di acqua con 2 kg di **TAPA-VIAS**; mescolare rapidamente A MANO con l'ausilio di una spatola e lasciare riposare circa 2 minuti. Prendere **IMMEDIATAMENTE** una piccola quantità di **TAPA-VIAS** con le mani e conferire al prodotto una forma arrotondata con un'estremità a punta.

◆ Applicazione dell'impasto:

Introdurre **IMMEDIATAMENTE** il prodotto all'interno della fessura del calcestruzzo da cui ha origine la perdita d'acqua e spingere con molta forza per 40 secondi fino a quando l'acqua smette di fuoriuscire.

- Al termine di questa operazione, rimuovere gli eccessi di prodotto; pulire e risanare la zona attorno al foro.
- Nelle applicazioni esposte a luce solare intensa, una volta terminata la riparazione occorrerà proteggere la superficie creando dell'ombra artificiale e/o bagnando la superficie periodicamente. Questa operazione consentirà di evitare la formazione di crepe superficiali causate da un'asciugatura eccessivamente rapida.

CONSUMI:

TAPA-VIAS	ogni 1000 cm ³ sono necessari 1,5 kg
-----------	---

DATI TECNICI

FIXCER TAPA-VIAS

PRODOTTO:

- Tipologia: Malta per l'otturazione delle perdite d'acqua.
- Densità in polvere: 1,42 g/cm³
- Granulometria: da 0 a 5 mm.
- Tossicità: Irritante, evitare il contatto con la pelle e con gli occhi
- Contenuto di ioni cloruro: <0,05%

APPLICAZIONE:

- Acqua per l'impasto: 2,0 litro / barattolo 10 kg
- Densità dell'impasto: 1,5 g/cm³
- Temperatura di applicazione: + 5-35°C
- Vita utile: 60-90 secondi

RENDIMENTOS FINALES:

- Resistenza all'umidità: eccellente
- Resistenza all'invecchiamento: eccellente
- Resistenza ai solventi: eccellente
- Resistenza all'usura: eccellente
- Flessibilità: buona

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE:

- In luogo coperto, asciutto e ben ventilato: 12 mesi

CONFEZIONI:

- Disponibile in: In 10 kg di colore Grigio



Conferire al prodotto una forma arrotondata...



...con un'estremità a punta e ...



...introdurre il prodotto nel foro spingendo con forza.