

BOND COAT

Primário adesivo para o interior e exterior para todos os tipos de superfícies. Possibilita, em seguida, a fixação de cerâmica, argamassas autonivelantes, membranas impermeáveis...



ATENÇÃO

○ **BOND COAT** não deve ser utilizado:

- ◆ Com temperaturas inferiores a +5 °C.
- ◆ Diluído com água: deve ser aplicado puro.
- ◆ Para outras aplicações que não as indicadas.
- ◆ Misturado com cimentos-cola de fixação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

O **BOND COAT** é um primário adesivo a aplicação em superfícies absorventes e não absorventes como, por exemplo, cerâmica esmaltada, pavimentos com mármore, pedras naturais, betão polido,... Uma vez seco, o **BOND COAT** forma uma película contínua de cor azul e **texturada**, facilitando a fixação posterior de cimentos-cola, argamassas autonivelantes, etc e como uma ponte de ligação entre concreto-argamassa ou concreto-concreto.

É muito útil nas seguintes situações:

- 1) **Sobreposições de peças de cerâmica:** aplicado em cima da cerâmica antiga facilita a fixação posterior do cimento-cola. É especialmente necessário, quando a cerâmica antiga não se encontra perfeitamente limpa.
- 2) **Pavimentos com argamassas autonivelantes:** aplicado em cima de betões muito polidos ou madeira, facilita a fixação posterior da argamassa autonivelante, por exemplo, o **FIX-NIVEL**. Para além disso, aplicado em cima de uma cerâmica antiga num pavimento não nivelado, facilitará também a fixação posterior da argamassa autonivelante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O **BOND COAT** é um produto pronto a usar, inodoro, isento de dissolventes, VOC-free, formulado à base de dispersões acrílicas e de aditivos fomentadores da adesão em substratos absorvente e não absorventes. Pode ser aplicado em superfícies verticais e horizontais em interior e exterior.



Ideal para aplicação de **FIX-NIVEL** em seguida.

MODO DE UTILIZAÇÃO

◆ Suporte:

Todos os suportes onde se pretenda aplicar o **BOND COAT**, deverão ser sempre resistentes, sólidos, isentos de areia, ceras, óleos ou gorduras e devem estar perfeitamente secos. Para além disso, é imprescindível que não exista infiltração de humidade a partir do subsolo. O **BOND COAT** não é uma barreira anti-humidade.

◆ Preparação do produto:

Não adicionar nada à lata: o produto está pronto a usar.

Homogeneizar perfeitamente o conteúdo da lata antes de o utilizar: bater durante 1 minuto com um batedor eléctrico.

◆ Aplicação do produto:

O **BOND COAT** aplica-se facilmente com um rolo para laca ou esponja. Também podem ser utilizados rolos de pêlo curto ou pincéis planos, mas em qualquer dos casos não deve ser aplicado produto em excesso e deverá evitar-se a formação de "poças" de produto nos pavimentos.

O **BOND COAT** deve ser aplicado de preferência com temperaturas iguais ou superiores a +5 °C.

O **BOND COAT** é de secagem rápida: a uma temperatura de +20 °C seca ao tacto no espaço de 3 horas

◆ Fixação da cerâmica nova:

Decorridas entre 3 a 5 horas após a aplicação do **BOND COAT**, procede-se à fixação da cerâmica nova. Serão utilizados cimentos-cola como, por exemplo o **FIX PORCELANICO FLEX**, **FIXSET FLEX**, **FIXAGRES FLEX**, etc.

◆ Aplicação de membranas impermeáveis:

Decorridas entre 3 a 5 horas após a aplicação do **BOND COAT**, pode-se estender, por exemplo, o **HIDROELASTIC**, seguindo as recomendações de aplicação da sua respectiva ficha técnica..

◆ Espalhamento de argamassas autonivelantes:

Decorridas entre 3 a 5 horas após a aplicação do **BOND COAT**, pode-se estender, por exemplo, o **FIX-NIVEL**, seguindo as recomendações de aplicação da sua respectiva ficha técnica.

◆ Precauções:

- No caso de colocações, deve fazer-se sempre pressão sobre as placas para assegurar uma fixação correcta. Preencher as peças com massa de goma.
- Qualquer tipo de obra recém-realizada deve ser protegida contra calor excessivo e geadas, durante pelo menos as primeiras 24 horas.

◆ Vedação das juntas nos casos de colocações:

Recomendamos a utilização de um material específico como o **FIXCOLOR** (grão fino ou grosso), **EUROCOLOR FLEX** ou **CERPOXI** ou **PROFESSIONAL PX**. Nas juntas de dilatação deve-se aplicar um material específico e elástico como, por exemplo, o **SELLALASTIC** ou **SILICONA NEUTRA**.

CONSUMO:

BOND COAT

0,10 - 0,15 kg/m² (aplicado com rolo para lascar)

DADOS TÉCNICOS

PRODUTO:

- Aspecto: líquido viscoso de cor azul
- Densidade: 1,4 g/cm³
- pH: 8,0-9,0
- Inflamabilidade: não
- Toxicidade: o contacto prolongado pode irritar a pele e/ou os olhos.

APLICAÇÃO:

- Temperatura de aplicação: +5 °C a +35 °C (ideal: +10 °C)
- Proporção da mistura: deve aplicar-se puro sem qualquer diluição

PRESTAÇÕES FINAIS:

- Resistência à humidade: excelente
- Resistência ao envelhecimento: excelente
- Resistência aos dissolventes: excelente
- Flexibilidade: excelente
- Fixação da cerâmica nova, o aplicação de membranas impermeáveis o espalhamento de argamassas autonivelantes: decorridas 3 a 5 horas (max.: 14 horas)

ARMAZENAMENTO:

- Em locais cobertos e ventilados, mantendo-o nas suas embalagens originais convenientemente fechadas até: 12 meses

APRESENTAÇÃO:

Fornecido em: baldes de 5 kg



BOND COAT: produto pronto a usar: abrir, misturar e aplicar