

FIX-BANDA

Banda impermeável auto-adesiva para a proteção dos cantos e para a formação de meias canelas expostas a riscos de fissuração.



ATENÇÃO

FIX-BANDA não deve ser usado:

- ◆ Sem testes de adesão anteriores in situ sobre o suporte em questão.
- ◆ Em aplicativos não descritos nesta ficha técnica sem consultar previamente o Departamento Técnico.
- ◆ Como a única solução de impermeabilização: o **FIX-BANDA** em si não substitui a tinta à prova de água ou a argamassa. Isso os complementa.
- ◆ Em paredes de gesso ou de gesso sem iniciador prévio por **HIDROPRIMER**.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Pré-selar nos cantos para reforçar a impermeabilização nestes pontos críticos, interiores, exteriores, terraços, varandas, piscinas, ...
- ◆ Você faz bandeir para juntas de expansão antes da aplicação de uma impermeabilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

O **FIX-BANDA** é composto por uma camada visco-elástica de borracha de butilo, revestida com um não tecido de fibras de poliéster, o que permite a deformação da banda na direção transversal, limitando a deformação na direção longitudinal. É compatível com a maioria dos suportes, como terraços, varandas, decks, piscinas...

MODO D'EMPREGO

- ◆ **Suporte:**
Todos os apoios serão sempre resistentes, sólidos, limpos de pó, tinta, cera, óleo e graxa, e serão perfeitamente secos. Superfícies frágeis ou muito porosas,

devem ser previamente tratados com **PRI-MFIX** ou com **IMPRIMACIÓN SELLADOR S10** e deixá-los secar pelo menos 1 hora.

- ◆ **Aplicação da tira:** remova o papel auto-adesivo apenas de um lado e coloque-o pressionando-o firmemente sobre o supor-

te. Proceda da mesma forma com o outro lado da banda. Certifique-se de que a banda não forma bolhas de ar. Então vamos pintá-lo com **FIX-TERRATS** (telhados) ou protegê-lo com **HIDROELASTIC** (terraços, varandas,...)

DADOS TÉCNICOS

NO TECIDO DE FIBRAS:

- Tipo de fibra: Poliéster.
- Massa por m²: 1.4 g/cm³
- Resistência à ruptura: long > 100 N/50mm; trans > 100N/50mm

BORRACHA DE BUTILO:

- Tipo del butilo: butil-poliisobutileno
- Resistência à queda de butilo: < 5 mm. (ISO 7390)
- Alongamento máximo: long > 70%; trans > 70%
- Adesão ao cisalhamento (90°): > 70N

CONJUNTO DE LA BANDA:

- Temperatura de aplicação: de +5°C a +40°C
- Temperatura do serviço: de -30°C a +100°C

ARMAZENAMENTO:

- Em lugares cobertos, secos e ventilados: 36 meses

APRESENTAÇÃO:

- Fornado em: Rolos de 10 ml. x 80 mm.