FIX PORCELANICO FLEX

Cimento-cola para a colocação de grés, grés porcelânico e cerâmica em INTERIORES como em pavimentos EXTERIORES.

ATENÇÃO

FIX PORCELANICO FLEX não deve ser usado:

- Em suportes sujeitos a vibrações ou flexões EXTREMAS (usar **FIXACER + ADIFLEX**)
- Sobre madeira, superfícies metálicas,... (usar **ELASTICER**)
- APLICADO PARCIALMENTE: o cimento cola deve ser aplicado com talocha dentada ou preenchendo por completo as peças.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Cimento cola para a colagem de grés porcelânico em interiores e em pavimentos EXTERIORES.
- Específico para a colagem de azulejos, grés, grés de porcelana, mosaicos, cerâmicas, etc., em interiores, quando queremos uma resistência à humidade superior à que proporciona **FIXACER**: ideal para quartos de banhos, zonas de duches, etc.
- **FIX PORCELANICO FLEX** é adequado para a colocação de cerâmica sobre estuques de gesso, escaiola, tabique de gesso, cartão-gesso do tipo Pladur ou Pladur hidrofugado e sobre qualquer outra superfície cujo componente principal seja o gesso.
- **FIX PORCELANICO FLEX** é um cimento de camada fina aplicável com espessuras de 3 a 10 mm.
- Adere perfeitamente sobre **RECRECEM PRE-MIX**, **FIX-REVOCO**, **FIX-NIVEL** ou similares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX PORCELANICO FLEX é uma estudada mistura de cimentos, areia, aditivos orgânicos e resinas inorgânicas que lhe proporcionam uma aderencia especial. **FIX PORCELANICO FLEX** é um cimento cola que não solta.

Cimento cola para a colagem de grés porcelânico em pavimentos EXTERIORES.

MODO DE USAR

- **Suporte:**
  Todos os suportes devem ser resistentes, sólidos e estar limpos de pó, pintura, ceras, óleos e gorduras, e perfeitamente endurecidos.
  Os suportes muito absorventes ou expostos ao sol em épocas de calor devem ser humedecidos anteriormente para evitar a rápida perda de água da mistura.
- **Preparação da mistura:**
  Misturar aproximadamente 6,25 litros de água com 25 kg de **FIX PORCELANICO FLEX** ; usar misturador eléctrico com baixa rotação para evitar a formação de grumos.
- **Aplicação da mistura:**
  - Usar, de preferência, talocha dentada, com a medida dos dentes segundo o tamanho da peça a aplicar.
  - Não é necessário humedecer as cerâmicas antes de colocá-las.

- Fazer sempre pressão sobre a cerâmica para assegurar uma perfeita aderência. Preencher as peças com massa de goma.
- Proteger o pavimento recém-colocado do calor excessivo, geadas, chuva, etc., pelo menos durante 24 horas depois da sua colocação.

◆ **Vedação das juntas:**
Recomendamos usar o **EUROCOLOR FLEX** ou **IDEAL COLOR** ou o **CERPOXI ou PROFESSIONAL PX**.
Nas juntas de dilatação deve-se aplicar um material específico e elástico (usar **SELLALASTIC** ou **SILICONA NEUTRA**).

Adequado para revestimentos e pavimentos.

Misturar com batedor eléctrico.

CONSUMOS:		
Mosaicos até 5x5 cm:	talocha dentada de 3 mm	aprox. 2,4 kg/m^2
Cerâmica até 15x15 cm:	talocha dentada de 6 mm	aprox. 2,5-3,0 kg/m^2
Cerâmica de grande formato:	talocha dentada de 10 mm	aprox. 4,0 kg/m^2
Para a colagem de mosaico vidrado:		
Mosaico vidrado :	talocha dentada de 3 mm	aprox. 2,0 kg/m^2

DADOS TÉCNICOS	
DIRECTRIZES:	EN-12.004
PRODUTO:	
• Tipo:	C2 TE Adesivo de cimento de endurecimento normal e deslizamento reduzido, para a colocaçâo de mosaico vitreo e colocaçâo de grés porcelânico.
• Densidade em pó:	1,34 g/cm^3
• Toxicidade:	Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos
APLICAÇÃO:	
• Água de amassado:	6,25 litros / saco 25 kg
• Densidade da mistura:	1,43 g/cm^3
• Temperatura de aplicação:	+ 5°C a + 35°C
• Tempo aberto:	30 min.
• Tempo de ajuste:	30 min.
• Vida útil:	1 hora
• Espessura da camada:	< 10 mm.
• Execução das juntas :	24 horas
• Transitabilidade:	48 horas
PRESTAÇÕES FINAIS:	
• Resistência à humidade:	excelente
• Resistência ao envelhecimento:	excelente
• Resistência aos solventes:	excelente
• Flexibilidade:	boa (1,0mm.)
• Aderência inicial:	$\geq$ 1,0 N/mm^2
• Aderência depois da imersão em água:	$\geq$ 1,0 N/mm^2
• Aderência depois do envelhecimento com calor:	$\geq$ 1,0 N/mm^2
• Aderência depois de ciclos de congelamento-descongelamento:	$\geq$ 1,0 N/mm^2
• Tempo aberto : aderência (30 min.):	$\geq$ 0,5 N/mm^2
ARMAZENAMENTO:	
• Em locais cobertos, secos e ventilados:	12 meses
APRESENTAÇÃO:	
•Fornecido em:	Sacos de 25 kg em cinzento e branco.