

FIX-REPAR ANTI-OXID

Argamassa pré-doseada ativada para proteção do ferro das armaduras.



ATENÇÃO

FIX-REPAR ANTI-OXID não deve ser usado:

- ◆ Sem usar as precauções básicas exigidas por um produto químico: usar luvas de borracha e óculos de proteção.



Só é necessário remover os grossos restos de ferrugem antes para aplicar **FIX-REPAR ANTI-OXID**

CAMPOS D'APLICAÇÃO

- ◆ Primário anticorrosivo para proteção de reforços de aço.
- ◆ Aplicável em ambientes marinhos ou em concreto contaminado com cloretos.
- ◆ O **FIX-REPAR ANTI-OXID** também atua como uma ponte entre o novo concreto e os ferros de reforço, uma vez que é fortemente aditivado com resinas poliméricas.
- ◆ Pode ser usado em pavimentos, revestimentos, tanto em INTERIORS e OUTDOORS e em piscinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-REPAR ANTI-OXID estabiliza o óxido presente, protegendo assim a superfície da corrosão futura. Este método de proteção é tecnicamente definido como passivação anódica.

FIX-REPAR ANTI-OXID é um endurecimento rápido e restabelece um alto pH para proteção de concreto em torno dele.



FIX-REPAR ANTI-OXID pode ser aplicado diretamente acima do óxido.



Essencial como um passo anterior para qualquer renovação de concreto.

MODO DE EMPREGO

- ◆ Você remove todos os restos de concreto deteriorado, desconectado, não muito sólido, desintegrável, ... Também remove todos os vestígios de poeira, tinta, cera, agente de liberação, ...
- ◆ Você remove os traços mais grossos de ferrugem. Escove e aspirar o pó. Em seguida, aplique uma camada uniforme de **FIX-REPAR ANTI-OXID** com a ajuda de um escova, rolo ou sistema de pulverização.
- ◆ **FIX-REPAR ANTI-OXID** é misturado apenas com água. O **FIX-REPAR ANTI-OXID** estabiliza o óxido presente, protegendo assim a superfície da corrosão futura. Este método de proteção é tecnicamente definido como passivação anódica. Quando **FIX-REPAR ANTI-OXID** secou, em aproximadamente 2 horas, a cor cinza claro.

CONSUMOS:

de 1,5 kg/m² por mm. de espessura

DADOS TÉCNICOS

FIX-REPAR ANTI-OXID

PRODUTO:

- Tipo: EN 1504-7: neutralização por passivação de processos de corrosão
- Aparência: Pó cinzento
- Densidade da mistura: 1,8 g/cm³
- Mistura de água: 22-26%
- Inflamabilidade: NO

APLICAÇÃO:

- Temperatura de aplicação: + 5°C a + 35°C
- Tempo de secagem entre demãos: 30 minutos (+20°C)
- Tempo de secagem total: 2 horas (+20°C)

ARMAZENAMENTO: em locais cobertos, secos e ventilados:

24 meses

APRESENTAÇÃO: são fornecidos em:

Latas de 1 e 5 kgs.



Ideal em piscinas e, em geral, em qualquer elemento de argamassa, concreto ou concreto estrutural.



Quando **FIX-REPAR ANTI-OXID** gira para uma cor cinza claro, podemos aplicar a argamassa de reparação **FIX-REPAR R2** ou **R4**.