

FIX-REVOCO PROJETÁVEL

Argamassa pré-misturada PROJETÁVEL para a realização de rebocos em paredes. É uma argamassa de QUALIDADE CONSTANTE para aplicações que exigem segurança e durabilidade.



CONTRA-INDICAÇÕES

Com **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** não devemos:

- ◆ Adulterar a sua composição. Só se deve adicionar água.
- ◆ Adicionar mais água que a indicada significa aumentar consideravelmente os tempos de secagem e reduzir as propriedades do produto
- ◆ Não usar **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** para outros usos fora dos indicados nesta ficha.
- ◆ **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** não é uma argamassa de aderência: não é apto para colar cerâmica.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** é uma argamassa de formulação **CONSTANTE**. Não contém argilas, não contém cinzas, não contém areias expansivas, etc. Concebida para **aplicações importantes** onde a durabilidade da colocação começa pelas betonilhas de argamassa.
- ◆ Com **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** podemos realizar rebocos de até **25 mm** de espessura em uma única operação.
- ◆ Com **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** conseguimos:
 - Realizar rebocos em paredes, **duros ao toque após 12 horas**.
 - Colocar **cerâmica sobre estes rebocos após 24 horas**.
 - Rebocos perfeitamente **secos após 3 dias** e, portanto, aptos para o assentamento de pedras naturais, parquet, linóleo, alcatifas, etc.
 - **Evitar erros** de dosagem no estaleiro: é um produto pré-doseado.
- Obter uma argamassa preparada com **areias** de grande qualidade e com uma exacta granulometria.
- Poupar tempo na preparação da argamassa: só é necessário adicionar água.
- Garantir um suporte perfeito em **aplicações técnicas**: piscinas, indústrias, supermercados, aeroportos, etc.
- ◆ Realização de rebocos sem contracção com um tempo de trabalho normal e rápida secagem.
- ◆ Reparações **urgentes** em zonas de passagem: restaurantes, lojas, corredores, etc.
- ◆ É apto para interiores e exteriores.
- ◆ **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** possui uma granulometria específica para a realização de rebocos em paredes, mas também pode ser usado em pavimentos pouco exigente mecanicamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIX-REVOCO PROJETÁVEL é uma inovadora mistura de areias, cimento hidráulico e aditivos específicos que proporcionam uma argamassa pré-misturada de secagem rápida mas capaz de endurecer de forma normal, sendo dura ao toque após 12 horas, apta para o assentamento de cerâmica após 24 horas e ideal para colocar parquet ou alcatifas após 72 horas.

APLICAÇÃO

- ◆ **Suporte:**
 - Com **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** podemos realizar rebocos de argamassa sobre paredes de tijolo, betão, argamassa, blocos de betão, etc.
 - Os suportes devem estar em bom estado, isentos de poeiras, óleos descofrantes, fissuras, partes soltas, etc.
 - Devemos verificar **SEMPRE** a absorção do suporte da seguinte forma:

2º.- passar a mão na parede imediatamente e optar por um dos seguintes sistemas de aplicação:

- a mão fica seca: significa que o suporte é absorvente, portanto será necessário humedecer o suporte antes da aplicação do **FIX-REVOCO PROJETÁVEL**.

- a mão fica molhada: significa que o suporte não é absorvente, não sendo portanto conveniente humedecer o suporte antes de aplicar o **FIX-REVOCO PROJETÁVEL**.

◆ Realização da argamassa:

A mistura pode ser efectuada com uma bomba automática, misturador, betoneira... Introduzir na betoneira o **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** e a quantidade de água necessária para conseguir uma massa de consistência plástica agradável ao toque. A quantidade de água recomendada é de 17% sobre o peso do **FIX-REVOCO PROJETÁVEL**, ou seja 4,25 litros de água para cada saco de 25 kg. Misturar durante 4 ou 5 minutos.

◆ Projecção da mistura:

Use uma máquina apropriada e específica para a projecção de argamassas de granulometria grossa. Deite o produto no depósito de recepção e PROJETAR o produto usando um bocal 10mm e uma pressão de ar de mínimo 2.5Bar. Depois nivelar entre duas faixas.

◆ Informações a ter em conta:

- É sempre imprescindível realizar juntas de dilatação, respeitando as juntas estruturais e realizando juntas perimetrais e nos pilares. (Consultar Dep. Técnico)
- Em piscinas, quando a absorção do betão não estiver muito bem definida, é recomendável aplicar uma aguada de aderência prévia. A aguada pode ser realizada misturando 1 parte de **PRIMFIX** com 1 parte de cimento Portland. O **FIX-REVOCO PROJETÁVEL** deverá ser aplicado "fresco sobre fresco".

CONSUMO:

do FIX-REVOCO PROJETÁVEL :	É de aproximadamente 15-18 kg/m ² por cm de espessura e sempre dependendo da compactação conseguida depois de regularizar, afagar ou inclusive passar o "helicóptero".
do primário	Quando for necessário aplicar uma aguada de aderência, o consumo será de aprox. 0,4 Kg./m ² , o que equivale a um consumo de PRIMFIX de 0,2 litros/m ² + 0,2 Kgs de cimento.

DADOS TÉCNICOS

DIRETRIZES:

EN 998-1

PRODUTO:

• Tipo:

GP - CS IV - W2 Hidrofugado

• Densidade em pó:

argamassa pré-misturada de secagem rápida

• Toxicidade:

1,53 g/cm³
Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos.

APLICAÇÃO:

- Proporção de mistura:
- Densidade da mistura:
- Temperatura de aplicação:
- Duração da massa:
- Descaimento:
- Espessura da camada:
- Transitável após:

4,25 litros / saco 25 Kg.

1,6 g/cm³

+ 5°C a + 35°C

1 hora

< 0,5 mm.

< 25 mm.

12 horas

RENDIMENTOS FINAIS:

- Resistência à humidade:
- Resistência ao envelhecimento:
- Resistência ao ácidos/álcalis:
- Condutividade térmica (+21°C;45%):
- Resistência a temperatura:
- Absorção por capilaridade:
- Permeabilidade ao vapor de água:
- Aderência:
- Resistência à compressão:
- Resistência ao fogo:

excelente

excelente

pobre

1,3 W/m·K (EN 12667)

-30°C a +90°C.

$C = 0,1 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0.5} < 0,2 \Rightarrow$ grupo W2

$\mu = 12$

0,8 N/mm² rotura tipo B sobre betão

$\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$

A 1

ARMAZENAGEM:

- En Em locais cobertos, secos e ventilados

12 meses

APRESENTAÇÃO:

- Fornecido em:

Sacos de 25 Kg.



De acordo com a máquina projetora que usamos, teremos que misturá-la previamente apenas com água..



Em seguida, despeje a argamassa já misturada como água no funil da máquina de projecção e ...



.... iniciar a projecção de argamassa de uma maneira constante e uniforme.teremos que misturá-la