

FIXACER

Cimento colante para a FIXAÇÃO de azulejos, mosaicos e peças com uma absorção superior a 3% em interiores.



CONTRA-INDICAÇÕES

FIXACER não deve usar-se:

- ◆ Em exteriores. (usar **FIXACER + ADIFLEX** o **FIXAFLEX GEL**)
- ◆ Em paredes pré-fabricadas.
- ◆ Em rebocos de gesso ou painéis de gesso. (usar **FIX PORCELANICO GEL**)
- ◆ Para colar lajes ou mármore de grande tamanho (usar **FIXAGRES FLEX CAPA GRUESA**).
- ◆ Colocação de grés porcelânico (usar **FIX PORCELANICO GEL**)
- ◆ Para colar lajes não absorventes sobre suportes não absorventes (usar **FIXAFLEX GEL**).
- ◆ Em instalações de aquecimento enterradas na argamassa (usar **FIXACER + ADIFLEX** ou **FIXAFLEX GEL**)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Colocação de lajes de cerâmica e peças com uma absorção superior a 3% em pisos e revestimentos, em INTERIORES.
- ◆ Colocação de lajes de cerâmica de massa vermelha ou branca, mosaicos cerâmicos em papel ou malha, grés extrusionado, etc., sobre suportes de argamassa, rebocos, **FIX-REVOCO**, mosaicos, fibrocimento, pedra artificial, lousas flutuantes reforçadas já prontas tipo **RECRECEM PRE-MIX**, **PAVIFORT**, painéis de gesso hidrofugado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIXACER é um cimento colante branco ou cinzento formado a base de cimento, grãos finamente granulados e seleccionados e aditivos sintéticos que, amassados com água dão um cimento fácil de trabalhar com uma trolha dentada, uma melhor retenção da água e alta adesividade, para a fixação de peças com uma absorção superior a 3%.



Colocação de lajes de cerâmica sobre suportes de argamassa.

MODO DE USAR

◆ Suporte:

Todos os suportes têm de ser sempre resistentes, sólidos, livres de pó, tinta, ceras, óleos e gorduras, e sem defeitos. Os suportes muito absorventes ou expostos ao sol em épocas cálidas deverão ser humedecidos previamente para evitar a perda rápida de água da mistura.

◆ Preparação da mistura:

Misturar aproximadamente com 25% de água limpa até à homogeneização (6,25lts. de água por cada 25 Kg); usar mistureiro eléctrico lento; deixar pousar 2 minutos e tornar a misturar para obter a massa pronta para usar.

◆ Aplicação da mistura:

FIXACER aplica-se facilmente com uma trolha dentada. Não é necessário humedecer as lajes antes de colocá-las. Continuem sempre a exercer uma pressão sobre a laje de forma a conseguir uma fixação correcta.

Em aplicações difíceis, exteriores ou para a colagem de peças de mais de 30x30cm, utilizar a técnica da dupla colagem e fixação metálica adequada e misturar o **FIXCER** com **ADIFLEX**.

Verifique sempre com a ponta dos dedos se se formou uma película superficial. Em caso afirmativo, deverá repassar o cimento com a talocha dentada (não humedecer nunca com água).

Pressione sempre o ladrilho para assegurar uma perfeita adesão. "Golpear" as peças com um martelo de borracha.

◆ Sellar as juntas:

Recomendamos utilizar um material específico como **FIXCOLOR** (grão fino ou grosso), **EUROCOLOR FLEX** ou **IDEAL COLOR** ou **CERPOXI** ou **PROFESSIONAL PX** quando for necessária uma boa resistência química.

Nas juntas de dilatação, aplicar **SELLA-LASTIC** ou **SILICONA NEUTRA**.



Usar mistureiro eléctrico lento.



Em peças com entalhes é imprescindível usar a técnica de colagem dupla.

CONSUMOS:

Mosaico até 5x5 cm.:	talocha dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Cerâmica até 15x15 cm.:	talocha dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Cerâmica de grande formato:	talocha dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²

DADOS TÉCNICOS

DIRECTRIZES:

EN-12.004

PRODUCTO:

• Tipo:

C1 T - cola cimentícia de presa normal e deslizamento reduzido para colar lajes em interiores. Apropriado para exterior misturado com **ADIFLEX**.

• Densidade empó:

1,5 g/cm³

• Toxicidade:

Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos.

APLICAÇÃO:

• Proporção da mistura:

6,25 litros / saco 25 Kg.

• Densidade da mistura:

1,4 g/cm³

• Temperatura de aplicação:

+ 5°C a + 35°C

• Tempo aberto:

20 min.

• Tempo de ajustamento:

30 min.

• Vida útil:

1 hora

• Espessura da camada:

< 10 mm.

• Refechamento das juntas após:

24 horas

• Transitável após:

48 horas

RENDIMENTOS FINAIS:

• Resistência à humidade:

excelente

• Resistência ao envelhecimento:

excelente

• Resistência aos solventes:

excelente

• Flexibilidade:

normal

• Aderência inicial:

≥ 0,5 N/mm²

• Aderência após imersão em água:

≥ 0,5 N/mm²

• Aderência após envelhecimento com calor:

≥ 0,5 N/mm²

• Aderência após ciclos de gelo-degelo:

≥ 0,5 N/mm²

• Tempo aberto: aderência abierta (20min):

≥ 0,5 N/mm²

ARMAZENAGEM:

• Em locais cobertos, secos e ventilados,

na embalagem original bem fechada:

12 meses

APRESENTAÇÃO:

• Fornecido em:

Sacos de 25 Kg. nas cores Cinzento e Branco