

FIXAQUA PRIMER

Primário epóxi para aplicação sobre suportes de argamassa MOLHADOS, sujos ou desagregados, como promotor de aderência.



ATENÇÃO

FIXAQUA PRIMER não deve ser utilizado:

- ◆ Fora da gama de temperaturas compreendida entre +10°C e +30°C, uma vez não se produziria uma correcta reacção química.
- ◆ Sobre superfícies cheias de areia, com partes soltas, gorduras, etc...
- ◆ Para selar fissuras ou gretas em pavimentos de betão (utilizar **EPOXICOL**).
- ◆ Como primário para asfalto líquido.
- ◆ Para unir betão novo com betão seco (utilizar **PRIMFIX**).
- ◆ Para preparar e selar gesso (utilizar **HIDROPRIMER**).

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ **Primário** de base aquosa, com grande penetração capilar em suportes molhados.
- ◆ **Primário** sobre suportes molhados para a posterior aplicação de tinta.
- ◆ **Primário** aplicável como ponte de união para a posterior aplicação de tintas de poliuretano tipo **FIXAQUA FILM** em suportes de argamassa pulverulentos, desagregados ou húmidos.
- ◆ **Primário** aplicável em suportes de madeira, metal, cerâmica antiga, aço inoxidável, vidro e membranas de base acrílica.
- ◆ **Protecção TAPA-POROS** para superfícies de argamassa ou betão pulverulentos ou desagregados. Reforça e consolida a superfície, sendo directamente transitável e resistente à abrasão.
- ◆ Pode ser aplicado na horizontal, na vertical, em interiores e exteriores.
- ◆ Pode ser aplicado em terraços, pavimentos, piscinas, aeroportos, zonas comerciais, áreas de alimentação, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIXAQUA PRIMER é uma avançada formulação epóxi de base aquosa para a preparação de suportes pulverulentos, desagregados ou inclusive molhados, como promotor da aderência. Possui as seguintes características:

- Uma baixíssima viscosidade: é muito fácil de aplicar.
- Uma excelente aderência.
- Um longa vida útil da mistura.
- É um produto pré-doseado: evita erros de dosagem na obra.



FIXAQUA PRIMER é um produto de dois componentes pré-doseado.

MODO DE USAR

◆ Preparação do suporte:

FIXAQUA PRIMER pode ser aplicado sobre suportes pulverulentos, uma vez que fixará e selará a superfície convenientemente para a posterior aplicação da tinta. No entanto, não deve ser aplicado sobre materiais decompostos e mal aderidos à base. Também é importante remover as gorduras, pinturas antigas, alcatrão, óleos, etc. Por último, deve-se discernir entre um suporte molhado e um suporte com água estagnada. Neste último caso não é possível aplicar o produto.

◆ Preparação da mistura:

FIXAQUA PRIMER já vem pré-doseado para evitar erros de dosagem na obra. Devemos misturar o componente A com o componente B, utilizando um misturador a um n° baixo de rpm durante 3 minutos até à perfeita homogeneização do produto. NÃO adicionar NUNCA outros componentes: nem areia, nem água, nem solventes, etc.

◆ **Aplicação da mistura:**

FIXAQUA PRIMER possui uma viscosidade de muito baixa, podendo ser aplicado facilmente com um rolo de pêlo comprido, tanto em superfícies horizontais como verticais. Deve ser aplicado de forma homogênea e contínua selando toda a superfície.

◆ **Tempos de aplicação:**

A vida útil da mistura é de uma hora a +20 °C, reduzindo-se consideravelmente com temperaturas superiores. No entanto, por ser um produto fácil de utilizar, a aplicação realiza-se de forma muito rápida

◆ **Aplicação posterior da tinta ou poliuretano::**

1ª opção: aplicar **FIXAQUA PRIMER** é melhor aplicar o seguinte produto em questão passadas as primeiras 6-8 horas.

2ª opção: aplicar **FIXAQUA PRIMER** é imediatamente polvilhe **CUARZONATURAL R**. Neste caso, deixe secar 24 horas e remover a areia não ligada antes de pintar.

◆ **Utilização como tapa-poros em argamassa ou betão::**

É altamente recomendável passar um aspirador antes de aplicar **FIXAQUA PRIMER**. A superfície pode ser pulverulenta, mas não cheia de elementos desagregados: areia, partes soltas, etc. Aplicar **FIXAQUA PRIMER** com um rolo de lã e deixar secar durante 24 horas. Passado este tempo, podemos aplicar uma segunda demão se desejarmos uma superfície mais fechada, mais cristalizada.

◆ **Limpeza das ferramentas:**

Todas as ferramentas podem ser limpas facilmente com água corrente antes da secagem completa de **FIXAQUA PRIMER**.

CONSUMOS:

FIXAQUA PRIMER	300 gr./m ² aplicado com rolo de pêlo comprido
-----------------------	---

DADOS TÉCNICOS

PRODUTO:

- Tipo: Resina epóxi de dois componentes
- Toxicidade: Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos. Utilizar sempre luvas durante a aplicação; é recomendável utilizar óculos de protecção. Em caso de contacto com a pele, lavar com abundante água e sabão. Em caso de contacto com os olhos, lavar com abundante água corrente e consultar um médico.
- Inflamabilidade: NÃO

APLICAÇÃO:

- Consistência da mistura: leitosa
- Cor da mistura: branco
- Densidade da mistura: 1,1 g/cm³
- Temperatura de aplicação: de +5°C a +35 °C
- Vida útil: 1 hora (+20°C, 50% H.R.)
- Endurecimento final: 7 dias (+20°C, 50% H.R.)

RENDIMENTOS FINAIS:

- Resistência à humidade: excelente
- Resistência ao envelhecimento: excelente
- Resistência aos solventes: excelente
- Resistência aos ácidos/álcalis: excelente
- Aderência ao betão molhado: > 1,5 N/mm²
- Aderência ao alumínio: > 2,0 N/mm²

ARMAZENAGEM:

Em locais cobertos, secos e ventilados, na embalagem original bem fechada::

12 meses

APRESENTAÇÃO:

Fornecido em:

Baldes de 4 kg



Como tapa-poros em argamassa ou betão.



FIXAQUA PRIMER: aplicado com rolo de pêlo comprido.