

FIXAQUA TRANS

Membrana líquida de poliuretano monocomponente TRANSPARENTE e muito elástica.



ATENÇÃO

FIXAQUA TRANS não deve ser utilizado:

- ◆ Diluído ou modificando a sua composição, uma vez que apresentará problemas estéticos, de aderência e de durabilidade.
- ◆ Sem respeitar as medidas de segurança e de auto-protecção necessárias para a utilização de um produto irritante, inflamável e formulado com solventes: utilizar luvas e máscara de protecção.
- ◆ Sobre superfícies sujas, desagregadas **ou molhadas**
- ◆ Em depósitos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Impermeabilização contínua, sem juntas, sem sobreposições, sem uniões, flexível e **TRANSPARENTE**, colocada in situ de forma muito fácil, rápida e segura
- ◆ Impermeabilização aplicável sobre **revestimentos antigos** de cerâmica que tenham perdido a eficácia contra a estanqueidade e se deseje manter o aspecto estético em varandas, terraços, coberturas, etc. É totalmente transitável a nível pedonal.
- ◆ Protecção de reforço de impermeabilizações **acrílicas antigas** que tenham perdido a eficácia contra a estanqueidade..
- ◆ Protecção de reforço para **novas impermeabilizações poliuretânicas** elásticas tipo **FIXAQUA FILM** contra a acção dos raios UV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIXAQUA TRANS é um elastómero **TRANSPARENTE** de poliuretano de um só componente, com excelentes propriedades:

- É 100 % impermeável e estanque.
- É muito resistente aos raios ultravioletas.
- Não amarelece e resiste à intempérie.
- Possui uma grande elasticidade: fecha as fissuras.
- Resistência química e a microorganismos.
- Excelente aderência ao suporte.
- Resistência à abrasão e ao impacto.
- Resistência térmica entre -50°C y +100°C
- Excelente repelência às poeiras: fácil limpeza.
- Secagem rápida mesmo a baixas temperaturas.



Aplicado com rolo de pêlo comprido.

MODO DE USAR

◆ Preparação do suporte:

Respeitar sempre as seguintes condições:

- 1º) O suporte deve estar **limpo**: eliminar todos os restos de poeiras, bolor, pinturas antigas, ceras, agentes descofrantes, etc.
- 2º) Escolher **um dia SEM** vento para que a sujidade não fique aderida à película transparente.
- 3º) O suporte deve ser consistente: pode ser elástico como no caso de **FIXAQUA FILM**, porém a sua base deve ser sólida.
- 4º) O suporte deve apresentar uma **humidade inferior** a 4 %. Se for aplicado sobre **FIXAQUA FILM**, este deve estar totalmente seco.

◆ Preparação do produto:

Homogeneizar o produto **FIXAQUA TRANS** com um misturador a 300-400 rpm.

◆ Aplicação do produto:

Em geral, **FIXAQUA TRANS** pode ser aplicado com pistola airless, trincha ou rolo, de preferência em 2 demãos (observar os tempos entre demãos em função da temperatura).

◆ Aplicação sobre FIX-TERRATS ou similar:

Podemos aplicar **FIXAQUA TRANS** como camada final de protecção do tratamento com **FIX-TERRATS**, conferindo-lhe também um aspecto brilhante. Além disso, pode ser aplicado para proteger impermeabilizações acrílicas antigas prévia preparação da superfície.

◆ Aplicação sobre cerâmica antiga:

Em primeiro lugar, limpar e preparar o suporte. Misturar 2 partes de **FIXAQUA TRANS** com 1 parte de **FIXAQUA DISOLVENTE** e aplique a mistura com um rolo de pelo curto. Deixe secar durante 8 horas e, em seguida, aplicar duas demãos de **FIXAQUA TRANS**.

◆ Aplicação sobre FIXAQUA FILM:

Depois de aplicar **FIXAQUA FILM** seguindo as instruções da ficha técnica, podemos melhorar a sua resistência aos raios UV em coberturas, aplicando uma demão de **FIXAQUA TRANS**.

◆ Atenção: note que **FIXAQUA TRANS** é brilhante. No entanto, podemos obter um acabamento de superfície sem brilho, aplicando uma única demão de **FIXAQUA MATE** como a camada final do processo.

◆ Atenção: se chover antes de que o produto esteja completamente seco, o impacto das gotas de chuva formarão crateras fechadas na superfície. Neste caso, será necessário aplicar mais uma camada de regularização.

◆ Atenção: todas as ferramentas podem ser limpas com de **FIXAQUA DISOLVENTE** antes do endurecimento do poliuretano.

CONSUMOS:

Primário:	FIXAQUA TRANS (100 gr./m ²) + FIXAQUA DISOLVENTE (50 gr./m ²)
FIXAQUA TRANS	400 gr./m ² por demão
FIXAQUA MATE	300 gr./m ² por demão

DADOS TÉCNICOS

FIXAQUA TRANS

PRODUTO:

• Tipo:

Membrana impermeável formulada com resinas sintéticas. Resistente aos ciclos de gelo-degelo e ao contacto com água clorada

• Inflamabilidade:

Sim

APLICAÇÃO:

• Temperaturas de aplicação:

de +5°C a +35 °C

• Aderência inicial:

≥ 2,0 N/mm²

• Permeabilidade ao vapor de água:

6 gr./m².24 h.

• Alongamento e Dureza Shore A:

≥ 250 % - 60

• Resistência à tracção:

5 N/mm²

• Temperatura de serviço:

de -30°a +90°C

• Resistência à pressão da água:

sem penetração (coluna de água de 1 m às 24 h.)

• Boa resistência a soluções alcalinas e ácidas (5%), detergentes, água do mar e óleos.

• Secagem superficial:

8-12 h.

• Adequado para transporte leve:

24-48 h.

• Secagem final:

7 dias

ARMAZENAGEM:

• Em locais cobertos e ventilados:

12 meses

APRESENTAÇÃO:

• Fornecido em:

Baldes de 5 kg na cor transparente e **FIXAQUA MATE** em baldes de 4 kg

TEMPOS ENTRE DEMÃOS:

		+10°C	+20°C	+30°C
• Entre FIXAQUA FILM e FIXAQUA TRANS :	Mín.	24 horas	8 horas	5 horas
	Máx.	5 dias	3 dias	2 dias
• Entre 2 demãos subsequentes de FIXAQUA TRANS	Mín.	14 horas	12 horas	5 horas
	Máx.	18 horas	16 horas	12 horas
• Entre o primário e FIXAQUA TRANS	Mín.	10 horas	8 horas	5 horas
	Máx.	12 horas	10 horas	8 horas
• Entre FIXAQUA TRANS e FIXAQUA MATE		14 horas	12 horas	10 horas
• FIXAQUA TRANS é transitável em:		48 horas	24 horas	18 horas
• FIXAQUA TRANS tem uma presa total de:		10 dias	7 dias	6 dias



O esvaziamento do produto em um balde...



... e aplicar com um rolo resistente aos solventes.