

FIXCOLOR 0/4

Argamassa de cimento colorido para selar juntas de 0 a 4 mm



CAMPOS DE APLICAÇÃO:

- 1) Para selar juntas muito estreitas.
- 2) Para selar juntas entre lajes de piso e revestimentos, tanto em INTERIORES como em EXTERIORES.
- 3) Recheio de juntas entre azulejos, mosaicos, cerâmica, mosaico vítreo, grés extrusionado, ...
- 4) Recheio de juntas entre pedras naturais, mármore, lajes hidráulicas, ...
- 5) Recheio de juntas em PISCINAS com coloração tradicional.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

FIXCOLOR é uma argamassa a base de cimento, grãos finamente granulados, e aditivos especiais que endurecem sem produzir fissuras. Os pigmentos que lhe dão cor, provocam um efeito decorativo e duradouro na junta. As suas características **únicas** diferenciam-na pela sua:

- ◆ Grande aderência.
- ◆ Grande impermeabilidade.
- ◆ Utilização muito fácil com trolha de borracha.
- ◆ Grande resistência mecânica.

MODO DE USAR:

◆ Preparação das juntas:

Antes de aplicar **FIXCOLOR 0/4** é preciso limpar todas as juntas. A premissa é de ter umas juntas resistentes, sólidas, isentas de pó, tinta, ceras, óleos, gorduras, ... Quando a colocação for realizada com cimento colante, só se rechearão as juntas ao cabo de 24 horas.

ATENÇÃO:

FIXCOLOR 0/4 não deve usar-se:

- ◆ Para juntas mais largas de 4 mm porque podem produzir-se fissuras (usar **FIXCOLOR 4/16** o **EUROCOLOR FLEX**).
- ◆ Para juntas resistentes a ácidos (usar **CERPOXI** o **PROFESSIONAL PX**).
- ◆ Para juntas de dilatação (usar **SELLALASTIC** o **SILICONA NEUTRA**).
- ◆ Sobre suportes de argamassa não secos (apareceriam eflorescências na superfície).
- ◆ Em juntas sujeitas a limpezas com vapor de pressão (usar **FIXCOLOR + LATEFIX**).
- ◆ Misturado com águas sujas ou salobras (produziria o escurecimento das cores).

Com as juntas muito absorventes e secas ou expostas ao sol em épocas de calor, será preciso humedecê-las com anterioridade, considerando no entanto, que muita humidade ou uma temperatura inferior a +5°C ou superior a +35°C **não** garante **nem** uma boa consistência **nem** uma coloração regular.

◆ Preparação da mistura:

Misturar aproximadamente com 24% de água limpa (6 l. de água por cada 25 Kg) até à homogeneização; usar mistureiro eléctrico lento; deixar pousar uns 2 minutos; tornar a misturar para obter a massa pronta para usar.

◆ Aplicação da mistura:

Preenchemos completamente as juntas com uma espátula de borracha exercendo a pressão necessária para tapar todas as cavidades existentes, e pouco a pouco vão-se apanhando os excessos com a mesma espátula. **MÁXIMO QUINZE MINUTOS DEPOIS DA APLICAÇÃO,**

começa-se o acabamento da superfície da junta e a limpeza das lajes com a ajuda de uma esponja dura, ou uma esponja abrasiva tipo SCOTCH-BRITE, ligeiramente humedecida.

No mercado, e para grandes superfícies, existem máquinas rotativas com discos especiais para realizar mais rapidamente a colocação e a limpeza. (Consultar)

◆ Precauções:

Para recheir pisos de tipo terracota ou lajes com superfícies absorventes, recomendamos-lhe que aplique uma camada protectora **prévia** para fechar o poro e assim facilitar a limpeza posterior. Usar produtos tipo **FIX-OIL**.

Se ficarem pequenos restos da preparação, em lajes de tipo rugoso, será preciso proceder a uma última limpeza do recheio após sete dias; deverá usar ácidos limpadores diluídos de maneira conveniente, como **GRESNET**.



RENDIMENTOS:

Tamanho (mm.)	Espessura (mm.)	Junta (mm.)	Rendimento (Kg/m ²)
25x25	4	2	1,1
50x50	4	2	0,6
100x100	6	2	0,4
150x150	6	3	0,4
150x220	6	3	0,3
200x200	8	4	0,5

DADOS TÉCNICOS

DIRECTRIZES:

EN-13.888

PRODUTO:

- Tipo:

CG2 W A

Material para o refechamento de juntas, cimentício e melhorado com características adicionais: alta resistência à abrasão e baixa absorção de água.

- Densidade em pó:

1,2 g/cm³

- Toxicidade:

Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos.

APLICAÇÃO:

- Início do refechamento em caso de utilização de:
 - cimento-cola rápido: Após 4 horas.
 - cimento-cola normal: Após 24 horas.
- Água de amassadura: Aprox. 6 litros/saco 25 kg.
- Densidade da mistura: 2,0 g/cm³
- Temperatura de aplicação: + 5°C a + 35°C
- Vida útil: 1 hora
- Início da limpeza: Após 30 min. a +20 °C
- Transitável após: 24 horas
- Endurecimento final: 7 dias

RENDIMENTOS FINAIS:

- Resistência à humidade: excelente
- Resistência ao envelhecimento: excelente
- Resistência aos solventes: excelente
- Resistência aos ácidos/álcalis: pobre
- Resistência à abrasão: ≤ 1000 mm³
- Resistência à flexão após armazenagem a seco: ≥ 2,5 N/mm²
- Resistência à flexão após ciclos de gelo-degelo: ≥ 2,5 N/mm²
- Resistência à compressão após armazenagem a seco: ≥ 15 N/mm²
- Resistência à compressão após ciclos de gelo-degelo: ≥ 15 N/mm²
- Retração: ≤ 3 mm/m
- Absorção de água após 30 min.: ≤ 2 g
- Absorção de água após 240 min.: ≤ 5 g

ARMAZENAGEM:

- * Em locais cobertos e ventilados, na embalagem original bem fechada:

12 meses (sacos); 24 meses (bolsas)

APRESENTAÇÃO:

- Fornecido em:

nas cores Branco, Bege, Cinzento-claro, Cinzento-cimento e Antracite