

Cimento cola de grande plasticidade, com textura de GEL, para a colagem e o rejunte do mosaico vidrado em piscinas e colocação de grés porcelânico em interiores e em pavimentos EXTERIORES.



ATENÇÃO

O **FIXSET GEL** não deve ser usado:

- ◆ Em suportes sujeitos a vibrações ou flexões EXTREMAS (usar **FIXACER + ADIFLEX**)
- ◆ Sobre madeira, superfícies metálicas,... (usar **ELASTICER**)
- ◆ **APLICADO PARCIALMENTE:** o cimento cola deve ser aplicado com talocha dentada ou preenchendo por completo as peças.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ É o cimento cola ideal para a **colagem e o rejunte** do mosaico vidrado em **piscinas**.
- ◆ Cimento cola para a colagem de grés porcelânico em interiores e em pavimentos EXTERIORES.
- ◆ Específico para a colagem de azulejos, grés, grés de porcelana, mosaicos, cerâmicas, etc., em interiores, quando queremos uma resistência à humidade superior à que proporciona **FIXACER**: ideal para quartos de banhos, zonas de duchas, etc.
- ◆ **FIXSET GEL** é adequado para a colocação de cerâmica sobre estuques de gesso, escaiola, tabique de gesso, cartão-gesso do tipo Pladur ou Pladur hidrofugado e sobre qualquer outra superfície cujo componente principal seja o gesso.
- ◆ **FIXSET GEL** é um cimento de camada fina aplicável com espessuras de 3 a 10 mm.
- ◆ Adere perfeitamente sobre **RECRECEM PRE-MIX, FIX-REVOCO, FIX-NIVEL, HIDROFIX, IMPERTOT...**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FIXSET GEL é uma estudada mistura de cimentos, areia, aditivos orgânicos e resinas inorgânicas que lhe proporcionam uma resistência especial à humidade. **FIXSET GEL** é de uso fácil e agradável, graças a sua viscosidade especial. Cimento cola que não solta.



Colar y rejuntar mosaico vidrado.

MODO DE USAR

◆ Suporte:

Todos os suportes devem ser resistentes, sólidos e estar limpos de pó, pintura, ceras, óleos e gorduras, e perfeitamente endurecidos.

Os suportes muito absorventes ou expostos ao sol em épocas de calor devem ser humedecidos anteriormente para evitar a rápida perda de água da mistura.

◆ Preparação da mistura:

Misturar aproximadamente 7,25 litros de água com 25 kg de **FIXSET GEL**; usar misturador eléctrico com baixa rotação para evitar a formação de grumos.

◆ Aplicação da mistura:

- Usar, de preferência, talocha dentada, com a medida dos dentes segundo o tamanho da peça a aplicar.
- Não é necessário humedecer as cerâmicas antes de colocá-las.

- Fazer sempre pressão sobre a cerâmica para assegurar uma perfeita aderência. Preencher as peças com massa de goma.
- Proteger o pavimento recém-colocado do calor excessivo, geadas, chuva, etc., pelo menos durante 24 horas depois da sua colocação.

◆ Vedação das juntas:

Recomendamos usar o próprio **FIXSET GEL**, ou também pode ser usado o **EURO-COLOR FLEX** ou **IDEAL COLOR** ou **CER-POXI** ou **PROFESSIONAL PX**.

Nas juntas de dilatação deve-se aplicar um material específico e elástico (usar **SELLALASTIC** ou **SILICONA NEUTRA**).



Adequado para revestimentos e pavimentos.



Misturar com batedor eléctrico.

CONSUMOS:

Mosaicos até 5x5 cm:	talocha dentada de 3 mm	aprox. 2,4 kg/m ²
Cerâmica até 15x15 cm:	talocha dentada de 6 mm	aprox. 2,5-3,0 kg/m ²
Cerâmica de grande formato:	talocha dentada de 10 mm	aprox. 4,0 kg/m ²
Para a colagem e rejunte de mosaico vidrado:		
Mosaico vidrado até 5x5 cm:	talocha dentada de 3 mm	aprox. 3,4 kg/m ²

DADOS TÉCNICOS

DIRETRIZES:	EN-12.004
PRODUTO:	
• Tipo:	C2 TE Adesivo de cimento de endurecimento normal e deslizamento reduzido, para a colocação de mosaico vitreo e colocação de grés porcelânico.
• Densidade em pó:	1,24 g/cm ³
• Toxicidade:	Irritante, evitar o contacto com a pele e os olhos
APLICAÇÃO:	
• Água de amassado:	7,25 litros / saco 25 kg
• Densidade da mistura:	1,75 g/cm ³
• Temperatura de aplicação:	+ 5°C a + 35°C
• Tempo aberto:	30 min.
• Tempo de ajuste:	30 min.
• Vida útil:	1 hora
• Espessura da camada:	< 10 mm.
• Execução das juntas :	24 horas
• Transitabilidade:	48 horas
PRESTAÇÕES FINAIS:	
• Resistência à humidade:	excelente
• Resistência ao envelhecimento:	excelente
• Resistência aos solventes:	excelente
• Flexibilidade:	excelente
• Aderência inicial:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderência depois da imersão em água:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderência depois do envelhecimento com calor:	≥ 1,0 N/mm ²
• Aderência depois de ciclos de congelamento-descongelamento:	≥ 1,0 N/mm ²
• Tempo aberto : aderência (30 min.):	≥ 0,5 N/mm ²
ARMAZENAMENTO:	
• Em locais cobertos, secos e ventilados:	12 meses
APRESENTAÇÃO:	
• Fornecido em:	Sacos de 25 kg em cinzento e branco.