

IDEAL COLOR

Argamassa HIGH-TECH para selagem de juntas de 0 a 6 mm. Hidro-repelente. Fungicida. Rápida. Sem fissuras. Resistente ao desgaste. Cores sem manchas nem eflorescências.



ATENÇÃO

IDEAL COLOR não deve ser utilizado:

- ◆ Acrescentando mais água do que a indicada nas instruções de utilização.
- ◆ Para juntas que devam ser resistentes aos ácidos (Utilizar CERPOXI ou PROFESSIONAL PX).
- ◆ Para juntas de dilatação (Utilizar SELLASTIC ou SILICONE NEUTRO).
- ◆ Misturado com águas sujas ou insalubres (as cores ficarão pardas).
- ◆ Misturado com cimento, gesso ou cal.
- ◆ Quando for necessária uma resistência química permanente abaixo de pH 6.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ◆ Selagem de juntas entre azulejos de pavimentos e revestimentos, tanto INTERIORES como EXTERIORES.
- ◆ Enchimento de juntas entre azulejos, mosaicos, cerâmica, pasta branca, mosaico vitreo, grês extrudado, grês porcelânico, ladrilhos, pedras naturais, mármore, azulejos hidráulicos, terracotas...
- ◆ Enchimento de juntas submetidas a desgaste: hospitais, restaurantes, vestiários, aeroportos, lojas, escritórios...
- ◆ Enchimento de juntas em piscinas com cloração tradicional, WC, chuveiros, zonas de água quente, spa, hidromassagens, piscinas termais, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IDEAL COLOR é argamassa health-friendly à base de aglomerantes hidráulicos especiais, áridos de granulometria estudada, polímeros sintéticos e aditivos impermeabilizantes que endurece SEM produzir fissuras, SEM eflorescências (sem Ca(OH)_2), com grande resistência, e oferecendo cores uniformes e sem manchas. As suas características ÚNICAS diferenciam-na:

- ◆ Fácil aplicação, limpeza e manutenção.
- ◆ Rapidez de secagem.
- ◆ Acabamento finíssimo; cores uniformes sem manchas e sem eflorescências.
- ◆ Grande resistência mecânica, aderência e impermeabilidade.
- ◆ Sem retração.
- ◆ Ótima resistência química a detergentes, álcalis e/ou ácidos fracos em exposições ocasionais não-contínuas.



Lojas, restaurantes, centros comerciais...

MODO DE USAR

◆ Preparação das juntas:

A premissa é ter juntas resistentes, vazias em menos de 2/3 da sua espessura, sólidas, limpas, sem pó, tinta, ceras, óleos... Em pavimentos, podemos iniciar o rejuntado passado 4 horas ou 24 horas, conforme tiver sido utilizado cimento cola rápido ou normal; em revestimentos, iniciar o rejuntado passado 4 horas ou 8 horas, conforme tiver sido utilizado cimento cola rápido ou normal, respetivamente.



Piscinas com cloração tradicional.

Em juntas muito absorventes e secas ou expostas ao sol em épocas quentes, humedecê-las previamente, tendo, contudo, presente que demasiada humidade ou uma temperatura fora do intervalo de +5°C a +35°C não garantem nem uma boa consistência, nem uma colocação regular.

◆ Preparação da mistura:

Misturar aproximadamente 5,5 litros de água por cada 25 Kg ou 1,1 litros de água por cada 5 Kg de **IDEAL COLOR**, até homogeneizar; utilizar um misturador elétrico com baixo n° de r.p.m.; deixar repousar 2 minutos; voltar a misturar para obter uma massa pronta a utilizar.

◆ Aplicação da mistura:

Preencher completamente as juntas com a espátula de borracha **FIX-ESPÁTULA**, exercendo uma pressão suficiente para preencher todas as cavidades existentes, e recolhendo paulatinamente todos os excessos com a mesma espátula. Quando a superfície das juntas se tornar opaca (aprox. 15-30 minutos), proceder ao acabamento superficial da junta e limpeza dos azulejos com uma esponja ligeiramente humedecida. Se, por descuido, a junta ficar parcialmente endurecida, realizar a primeira limpeza, utilizando a **FIX-LLANA PARA LIMPAR** e, a seguir, a esponja ligeiramente humedecida. A limpeza final é realizada no dia seguinte com um pano limpo e seco.

◆ Precauções:

Para realizar juntas de terracotas ou azulejos absorventes, recomendamos a aplicação de uma camada protetora prévia de **FIX-OIL** para fechar os poros e facilitar a limpeza posterior.

Se ficarem pequenos resíduos de produto em azulejos rugosos, realizar uma última limpeza passado 7 dias, com o **GRESNET** diluído a 1:10 em água, e enxaguar o pavimento com água abundante para evitar deixar resíduos secos de ácido.



Juntas de mosaico e cerâmica em zonas submetidas a intenso desgaste físico-mecânico.

RENDIMENTOS:

Tamanho (mm.)	Espessura (mm.)	Junta (mm.)	Rendimento (Kg/m ²)
23x23	5	2	1,40
310x310	9	2	0,19
310x626	9	2	0,14
488x488	10	2	0,13
488x979	10	2	0,10
310x310	9	6	0,56
310x626	9	6	0,42
1200x3600	3	2	0,01

DADOS TÉCNICOS

DIRECTRIZES:

EN-13.888

PRODUTO:

• Tipo:

CG2 W A

Material para o refechamento de juntas, cimentício e melhorado com características adicionais: alta resistência à abrasão e baixa absorção de água.

• Densidade em pó:

1,3 g/cm³

• Toxicidade:

Não é irritante, mas deve ser evitado o contacto com os olhos.

APLICAÇÃO:

• Início do rejuntado em revestimentos/pavimentos:

-com cimento-cola rápido:

às 4 horas / 4 horas.

-com cimento-cola normal:

às 8 horas / 24 horas.

• Água de amassadura:

aprox. 22-25% de água muito limpa

• Densidade da mistura:

1,8 g/cm³

• Temperatura de aplicação:

+ 5°C a + 35°C

• Vida útil:

60 min.

• Início da limpeza:

aprox. aos 15-30 min.

• Transitável passado:

3 horas

• Início funcionamento:

em piscinas 7 dias; resto 24 horas

RENDIMENTOS FINAIS:

• Resistência à humidade:

excelente

• Resistência ao envelhecimento:

excelente

• Resistência aos solventes:

excelente

• Resistência aos ácidos/álcalis:

pobre

• Resistência à temperatura:

excelente entre -50°C e +250°C

• Resistência à abrasão:

≤ 1000 mm³

• Resistência à flexão após

armazenagem a seco:

≥ 2,5 N/mm²

• Resistência à flexão após ciclos

de gelo-degelo:

≥ 2,5 N/mm²

• Resistência à compressão após

armazenagem a seco:

≥ 15 N/mm²

• Resistência à compressão após

ciclos de gelo-degelo:

≥ 15 N/mm²

• Retração:

≤ 3 mm/m

• Absorção de água após 30 min.:

≤ 2 g

• Absorção de água após 240 min.:

≤ 5 g

ARMAZENAGEM:

Em locais cobertos e ventilados, na embalagem original bem fechada:

12 meses (sacos); 24 meses (bolsas)

APRESENTAÇÃO:

Fornecido em:

34 cores