# PRIMFIX

## Aditivo para imprimações, acrescentados e para melhorar as propriedades das argamassas.

### CONTRA-INDICAÇÔES

**PRIMFIX** não deve usar-se:

- Mais diluído do que se indica nas instruções
- Com temperaturas inferiores a +5ºC.
- Para outras aplicações das indicadas.
- Com cimentos colantes.
- Colocações especiais que requerem o uso de cimento excepcional adesão (consultar Serv. Técnico).

### CAMPOS DE APLICAÇÂO

1) Misturado com cimento conseguimos **pontes de uniâo colantes** aptos para melhorar a adesâo entre argamassas novas e velhas.
2) Misturado com cimento e areia conseguimos **argamassas colantes** aptas para cerâmicas, azulejos, gres porcelânico, etc.
3) Misturado com cimento e areia grossa conseguimos **argamassas colantes de camada espessa** aptas para colar cerâmica.
4) Para realizar **acrescentados** sobre argamassa de 1 mm. a hasta grandes espessuras.
5) Para selar **suportes porosos:** placas de cartão-gesso, rebocos de gesso, ladrigesso,... anteriormente da colocaçâo de cerâmica com **FIXACER GESSO** ou **FIXAGRES FLEX GESSO**.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**PRIMFIX** é um látex de cor branca formado por polímeros em dispersão aquosa que, puro em certos casos, serve para imprimar ou como ponte de união, e noutros casos, misturado com argamassas hidráulicas melhora a flexibilidade, a impermeabilidade, a adesão e as resistências à compressão e à tracção.

Ideal para realizar acrescentados.

### MODO DE USAR

- **Suporte:**
  Todos os suportes nos quais apliquemos **PRIMFIX** puro ou alguma argamassa aditivada com ele, têm de ser sempre resistentes, sólidos, livres de pó, tinta, ceras, óleos e gorduras, e sem defeitos.

**Preparaçâo da mistura:**

Uso para **imprimaçâo para gesso**:

**1º)** Aplica-se uma camada única de **PRIMFIX** sem diluir com broxa ou rolo.
**2º)** Deixe secar.
**3º)** Aplicar o cimento cola com una llana de dentes.

Uso como **ponte de uniâo**:

**1º)** Aplica-se uma camada de **PRIMFIX** diluído com água (1:1) com um broxa ou um rolo e deixa-se secar.

**2º)** Estendemos a argamassa ou o recrescimento em questão enquanto a superfície ainda estiver húmida.

Uso como aditivo para realizar argamassas de **recrescimento de 1 a 3 mm**.:

**1º)** Imprimar seguindo as indicações anteriores.

**2º)** Fazer a mistura seguinte: 50kg. cimento +150kg. +**PRIMFIX** puro.

**3º)** Deitar o resultado da mistura no pavimento e aplanar com régua e nível apropriados.

Uso como aditivo para realizar argamassas de **recrescimento de 3 a 30 mm**.:

**1º)** Aplicar un ponte de uniâo (seguindo as indicações anteriores)

**2º)** Fazer a mistura seguinte: 25 lts **PRIMFIX** +50 lts de água.

**3º)** Fazer a mistura seguinte: 50kg. cimento +200kg. de areia + a quantidade necessária da mistura líquida, batendo tudo numa betoneira.

Uso como aditivo para realizar argamassas para **colar grés**:

**1º)** Fazer a mistura seguinte: 25 lts **PRIMFIX** +75 lts de água.

**2º)** Fazer a mistura seguinte: 50kg. cimento +200kg. de areia + a quantidade necessária da mistura líquida, batendo tudo numa betoneira.

**3º)** Usar o resultado da mistura para colocar grés.

Uso como aditivo para realizar argamassas para **colar grés porcelânico**:

**1º)** Fazer a mistura seguinte: 25 lts **PRIMFIX** +25 lts de água.

**2º)** Fazer a mistura seguinte: 50kg. cimento +200kg. de areia + a quantidade necessária da mistura líquida, batendo tudo numa betoneira.

**3º)** Usar o resultado da mistura para colocar grés porcelânico.

◆ **Aplicação da mistura:**

- No caso de colocações, é sempre preciso fazer pressão nas lajes para que fiquem bem agarradas."Bater" nas peças com uma maça de borracha.
- É necessário proteger qualquer tipo de obra realizada à pouco tempo do calor excessivo, geadas, chuva,... pelo menos durante as primeiras 24 horas.

**CONSUMOS:**

| | PRIMFIX (lt./m²) | Agua (lt./m²) | Cimento (Kg./m²) | Areia (Kg./m²) |
|---|---|---|---|---|
| • Imprimação | 0,05 | --- | --- | --- |
| • Ponte de uniâo | 0,20 | --- | 0,20 | --- |
| • Recrescimentos de 1 a 3 mm. | 0,27 | --- | 0,43 | 1,30 |
| • Recrescimentos de 3 a 30 mm. | 0,09 | 0,18 | 0,36 | 1,45 |
| • Colar gres sobre argamassas (com dupla colagem) | 0,07 | 0,21 | 0,36 | 1,45 |
| • Colar grés porcelânico sobre argamassas(ddupla colagem) | 0,14 | 0,14 | 0,36 | 1,45 |

(aprox. por mm. de espessura da argamassa)

**DADOS TÉCNICOS**

| | |
|---|---|
| **DIRECTRIZES:** | **EN 13.813** (con RECRECEM PRE-MIX) |
| **PRODUTO:** | |
| • Tipo: | líquido formado por polímeros em dispersão aquosa que misturados con RECRECEM PRE-MIX temos um CT-C35-F8: argamassa rápida. |
| • Densidade: | 1,02-1,04 g/cm³ |
| • Conteúdo em sólidos: | 25% |
| • pH: | 4 |
| • Toxicidade: | evitar o contacto com a pele e os olhos. |
| • Inflamabilidade: | No |
| **APLICAÇÂO:** | |
| • Temperatura de aplicação: | + 5ºC a + 35ºC |
| **RENDIMENTOS FINAIS:** | |
| •Resistência à humidade: | excelente |
| •Resistência ao envelhecimento: | excelente |
| •Resistência aos solventes: | excelente |
| • Flexibilidade: | boa |
| • Resistência à flexão e compressão: | >8N/mm² ; >35N/mm² |
| **ARMAZENAGEM:** | |
| • Em locais cobertos, secos e ventilados, na embalagem original bem fechada: | 12 meses |
| **APRESENTAÇÂO:** | |
| Fornecido em: | 5 lt. e 25 lt. |

- Como toda argamassa aditivada com látex, temos de verificar constantemente que não se forme uma camada superficial.

◆ **Para selar juntas em casos de colocação:**
Recomendamos utilizar um material específico como **FIXCOLOR** (grão fino ou grosso), **EUROCOLOR FLEX, CERPOXI** ou **PROFESIONAL PX** quando for necessária uma boa resistência química.
Nas juntas de dilatação, aplicar **SELLALASTIC** ou **SILICONA NEUTRA**.

Misturado com cimento e areia conseguimos argamassas colantes.