

SILICONE NEUTRA

A silicone ANTI-BOLOR especial para juntas de união e juntas de dilatação em casas de banho, anteparos, sanitários, espelhos,...
NÃO ATACA o alumínio e é INODORA!



ATENÇÃO

SILICONE NEUTRA não deve ser utilizada:

- ◆ Em suportes molhados, sujos ou impregnados de gorduras ou de substâncias repelentes.
- ◆ Para colagem EM GERAL: é muito melhor utilizar **MASTIC MS**.
- ◆ Para vedar gretas ou secções de grandes dimensões: utilizar **SELLADOR S10**.
- ◆ Para outros usos sem realizar provas preliminares.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- 1) **Vedação** super-elástica em **juntas de dilatação** em casas de banhos interiores ou em zonas exteriores e piscinas.
- 2) **Vedação** da união metacrilato-alumínio ou vidro-alumínio em **anteparos de casa de banho**: estanqueidade, adesão e máxima flexibilidade.
- 3) **Vedação** da união entre **banheira e azulejo**, e em geral para vedações estanques e elásticas entre sanitários e cerâmica.
- 4) **Vedação** de la união entre **espelho e cerâmica** quando está encastrada: não ataca a capa metalizada seja esta de estanho ou de mercúrio.
- 5) **Vedações** entre elementos de P.V.C., cerâmica, mármore, **inox**,...
- 6) **Vedação** pontual de peças de cerâmica **por cima de argamassa** ou betão sem preparação prévia.
- 7) Graças ao seu módulo muito baixo esta apresenta uma **grande elasticidade**, sendo útil para aplicação em interiores e exteriores submetidos inclusivamente a fortes vibrações.
- 8) Não corroi as superfícies; **é impermeável e evita a formação de fungos**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SILICONA NEUTRA formulada com matérias-primas de primeira qualidade sem usar dissolventes e completamente inodora! Respeita o ambiente e o aplicador: o seu conteúdo em voláteis é V.O.C.= 0%. As suas características únicas distintas são:

- . Excelente elasticidade e estanqueidade total
- . Adesão elevada sobre superfícies limpas
- . Não forma bolores.
- . Não tem retracção.
- . Não ataca o alumínio nem os espelhos.
- . Resistência aos raios UV: ideal para exteriores.



Vedação entre sanitários e o azulejo de paredes ou pavimentos.

MODO DE USAR

◆ Suporte:

Todas as superfícies de contacto devem ser resistentes, sólidas, estar limpas de pó, tinta, ceras, óleos e gorduras, e estar perfeitamente endurecidas (em betão: 4 semanas)

◆ Aplicação do mastique:

- Cortar a salsicha com o diâmetro e inclinação pretendidos. Cortar a salsicha com um cortador ou tesoura, e introduzir a salsicha na pistola específica para este tipo de embalagens.
- Aplicar o produto procurando que este **entre em profundidade** e também que **entre em contacto com os lados** da junta, ou do betão, ou da fissura, etc. que se pretende vedar.

◆ Usar como mastique para juntas de dilatação:

São recomendáveis três pontos básicos:

- 1) A profundidade da junta não ultrapassará nunca a largura desta.
- 2) Recomendam-se juntas de dilatação de 10 a 20 mm de largura por 10 mm de profundidade.

- 3) Se a profundidade exceder os 10 mm recomendados, preencher o orifício restante com **SELLALASTIC FOAM**.

Outros conselhos a ter em consideração:

- Se a junta for muito larga, aplicar o mastique em três passagens sucessivas: as duas primeiras junto dos lados da junta e a terceira ao longo do centro.
- Se possível, alisar utilizando uma ferramenta para o efeito e um pouco de água com sabão.
- É sempre muito útil utilizar fita adesiva para assegurar um acabamento perfeito da junta.
A fita adesiva é eliminada quando o mastique ainda se encontra fresco.



Vedação da união entre o "spa" e a parede.



Vedação da união entre um espelho encastrado e a cerâmica que o rodeia.

CONSUMOS para uma JUNTA DE DILATAÇÃO:

IMPRIMACION SELLADOR S10:	0,2 l/m ² » 0,004 l/ml.			
SILICONA NEUTRA: Para uma profundidade de 10 mm:	Largura da junta			
	8 mm.	10 mm.	15 mm.	20 mm.
	3,8 ml./ud.	3,1 ml./ud.	2,0 ml./ud.	1,5 ml./ud.

DADOS TÉCNICOS

	SILICONE NEUTRA EN 15651-1/2/3	SELLALASTIC FOAM
DIRETRIZES:		
PRODUTO:		
• Tipo:	Trans: F-EXT-INT-CC; G-CC; S Cor: F-EXT-INT-CC; G-CC Silicona sem dissolventes	Cordão de espuma de polietileno de célula fechada.
• Densidade:	Trans: 1,0 ; Cor: 1,37 g/cm ³	23 Kg./m ³ DIN 53420
• Toxicidade:	Contém polisiloxana: não é tóxico mas poderia provocar um processo de irritabilidade em pessoas hipersensíveis.	Inócuo
APLICAÇÃO:		
• Temperatura de aplicação:	+ 5°C a + 40°C	+ 1°C a + 40°C
• Tempo de formação de "pele":	Trans: <15; Cor: <20 min.	-----
• Velocidade de polimerização:	2,0-3,0 mm de espessura a cada 24 h. (+23°C-50%/hora)	-----
PRESTAÇÕES FINAIS:		
• Dureza Shore A:	Trans: 24 ± 5 ; Cor: 27 ± 5	-----
• Módulo de elasticidade:	Trans: 0,35 ; Cor: 0,4 N/mm ²	-----
• Alongamento até à rotura:	Trans: 300% ; Cor: 250%	65%
• Retração:	0%	-----
• Capacidade de movimento:	25%	-----
• Intervalo de temperatura permitido:	de -40°C a +150°C.	de -40°C a +60°C.
• Pode ser pintado:	No	-----
• Resistência química:	à água, aos agentes de limpeza, aos contactos esporádicos de óleos, ácidos ou álcalis diluídos.	não se deve aplicar com mastiques asfálticos quentes a mais de +70°C.
• Resistência aos UV:	completamente resistente: apto para exteriores.	ilimitada
• Resistência à tracção:	Trans: 0,5 ; Cor: 0,6 N/mm ²	2,2 Kg./cm ²
ARMAZENAMENTO:		
• Em lugares secos, ventilados e a temperaturas entre +5°C e +25°C (nunca abaixo de 0°C):	12 meses a partir da data de fabrico.	ilimitado
APRESENTAÇÃO:		
• Fornecido em:	Cartuchos de 310 ml em vários cores (consultar) e em transparente CRISTALINO	Em cor cinzenta e vendida por metros lineares. Disponível em diâmetro 15,20,25,30 e 40 mm.

DADOS TÉCNICOS

	IMPRIMACION SELLADOR S10
PRODUTO:	
• Tipo:	Poliuretano líquido transparente
• Densidade:	1,03 g/cm ³
• Toxicidade:	Tóxico para os organismos aquáticos. Não inalar.
ARMAZENAMENTO:	
• Em lugares secos, e a temperaturas entre +5°C e +25°C:	12 meses
APRESENTAÇÃO:	
• Fornecido em:	Embalagens de 500cm ³ e 1 lt.